

ΔΙΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΝΙΟ ΜΙΚΡΟΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΠΡΟΪΟΝ

Βάσεις με μικροποιημένους χαλαζίες και εξαιρετική εργασιμότητα και σκληρότητα, χάρη σε έναν συνδυασμό ρητινών τελευταίας γενιάς που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά για τα προϊόντα που κατασκευάζει η SATINE. Προϊόν προετοιμασίας πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε μικροποιημένου υλικού. Δεν απαιτεί τρίψιμο χάρη στην εντυπωσιακή του βαθμονόμηση.

Ελαστική και σκληρυντική ρητίνη ακρυλικού γαλακτώματος χωρίς αμμωνία, ειδική για ανάμιξη ως συστατικό B του Δισυστατικού Πορσελάνενιου Μικροτσιμέντου, για το Base και το Fino.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πάστα με βάση το τσιμέντο για την επικάλυψη δαπέδων και τοίχων.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Για την ανακαίνιση υφιστάμενων δαπέδων ή την αντικατάσταση μοκετών.
- Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε δάπεδα όσο και σε τοίχους, χάρη στην υψηλή πρόσφυσή του.
- Προσκολλάται σε σταθερά υποστρώματα με τραχιά επιφάνεια.
- Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
- Διαθέσιμο σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή αντοχή στην τριβή.
- Καλή ρευστότητα και εργασιμότητα.
- Base: ελάχιστο πάχος ανά στρώση 0,5 έως 1 mm.
- Fino: ελάχιστο πάχος ανά στρώση 0,1 έως 0,5 mm.
- Εύκολο στον καθαρισμό, με νωπό πανί και ουδέτερο απορρυπαντικό.
- Προσδίδει στο υπόστρωμα υψηλή σκληρότητα και αντοχή.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Για την επικάλυψη και διακόσμηση κάθετων και οριζόντιων επιφανειών σε εμπορικούς και οικιακούς χώρους, όπως καταστήματα, γραφεία, εστιατόρια, λόμπι, εκθεσιακούς χώρους, κατοικίες, θεματικά πάρκα κ.λπ.
- Έπιπλα, ράφια, πάγκοι εργασίας.
- Κεραμικές επενδύσεις μπάνιων και κουζινών.
- Κατάλληλο για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, εφόσον η τοποθέτησή τους έχει γίνει με τις εγκεκριμένες προσαυσίες και με κατάλληλα αυτοεπιτεδούμενα κονιάματα υποβάσεως, ώστε να μη μεταδίδονται προβλήματα ρηγμάτωσης στις εξωτερικές στρώσεις και στο σύστημα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Η διάρκεια αποθήκευσης είναι **12 μήνες** για το συστατικό A (στερεό μέρος) και περίπου **έξι μήνες** για το συστατικό B (υγρό μέρος), από την ημερομηνία κατασκευής, εφόσον φυλάσσονται σε στεγνό μέρος και προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες. Πρέπει να αποφεύγεται η αποθήκευση και η μεταφορά του συστατικού B σε ακραίες θερμοκρασίες (διατηρήστε μεταξύ 5 και 30 °C) για να αποφευχθούν πιθανές βλάβες στη σύνθεσή του. Η SATINE δεν φέρει ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή αποθήκευση του προϊόντος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση είναι περίπου:

- **Base:** από 0,5 έως 0,75 kg ανά στρώση και m² (ανάλογα με το υπόστρωμα).
- **Fino:** από 0,2 έως 0,5 kg ανά στρώση και m² (ανάλογα με το υπόστρωμα).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν αυτό περιέχει τσιμέντο. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και την εισπνοή της σκόνης. Χρησιμοποιείτε **γάντια από καουτσούκ και προστατευτικά γυαλιά**. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος **κάτω των 5 °C ή άνω των 30 °C**.

Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Στερεό μέρος A:

Χονδρόκοκκο: κουβάδες 20 kg.

Fino: κουβάδες 15 kg.

Υγρό μέρος B:

RESINA MICRO: δοχεία 5 λίτρων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαθέσιμο σε δύο διαφορετικές κοκκομετρίες: Fino ± 0,1 mm και χονδρόκοκκο ± 0,3 mm.

Η γκάμα χρωμάτων μπορεί να συμβουλευτεί στο χρωματολόγιό μας.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Courre ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα
Τύπος:	Διασυστατικό πορσελανένιο μικροτσιμέντο
Όψη:	Συστατικό Α: λευκή σκόνη Συστατικό Β: λευκό υγρό
Φαινόμενο βάρος:	Σκόνη: 1.300 kg/m ³ Πάστα: 1.950 kg/m ³ Μετά τη σκλήρυνση: 1.800 kg/m ³
Χρόνος ζωής του μείγματος:	7 ώρες
Ανοιχτός χρόνος:	2 ώρες
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς:	Base: 0,3 mm Fino: 0,1 mm
Μηχανικές αντοχές (EN 1015-11):	
Θλίψη στις 28 ημέρες:	Base: 55 N/mm ² Fino: 45 N/mm ²
Κάμψη στις 28 ημέρες:	> 10 N/mm ² (σύστημα)
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα:	28 ημέρες: 1,6 N/mm ²
Μέγιστο πάχος εφαρμογής:	από 0,2 έως 0,5 mm ανά στρώση
Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1):	A1
Συσκευασία:	20 kg Base διασυστατικό (προς ανάμιξη με Resina Micro) 15 kg Fino διασυστατικό (προς ανάμιξη με Resina Micro) 5 l Resina Micro
Υγρό ανάμιξης:	Μέχρι να προκύψει ομοιογενής πάστα (30-35 %)
Σύνθεση και στοιχεία. Μέρος Α:	Λευκό τσιμέντο Αδρανή με διαβαθμισμένη κοκκομετρική καμπύλη Διορθωτικά και πρόσθετα Χρωστικές Περιεκτικότητα σε νάτριο: 100 %
Σύνθεση και στοιχεία. Μέρος Β:	Πολυμερικές ρητίνες ακρυλικής φύσης σε διασπορά Διορθωτικά Περιεκτικότητα σε νάτριο: 21 %

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παρασκευή του μείγματος

Σε καθαρό πλαστικό δοχείο, προσθέστε σταδιακά το συστατικό Α (στερεό) στο συστατικό Β (υγρό, Resina Micro), με την αναλογία που υποδεικνύεται ανάλογα με την κοκκομετρία, με μηχανικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών (**300 έως 500 σ.α.λ.**) για περισσότερο από 3 λεπτά. Αφήστε να ηρεμήσει περίπου **10 λεπτά**.

Αναμειξτε ξανά για περισσότερο από 2 λεπτά, μέχρι να προκύψει ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους.

Αναλογία ανάμιξης

Α σε Β ανάλογα με την κοκκομετρία:

- **Fino:** 1 kg σκόνης περίπου ανά ± 36 % ρητίνης.
- **Χονδρόκοκκο:** 1 kg σκόνης περίπου ανά ± 25 % ρητίνης.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το σύστημα εργασίας ή τις συνθήκες, το προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί ως προς το στέγνωμα, τη σκληρότητα, την εργασιμότητα και την κοκκομετρία σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη.


Τρόπος εφαρμογής

Εφαρμόστε δύο ή τρεις στρώσεις, ανάλογα με την επιθυμητή αισθητική τελική επιφάνεια, απλώνοντας με εύκαμπτη σπάτουλα και πιέζοντας καλά το προϊόν για να επιτευχθεί εφέ στόκου. Πριν από την εφαρμογή κάθε στρώσης, αφήστε να στεγνώσει η προηγούμενη και πραγματοποιήστε ελαφρύ τρίψιμο με χειροκίνητα εργαλεία και λεπτό γυαλόχαρτο, κοκκομετρίας 150-180, ώστε να εξαλειφθούν οι ατέλειες και να ευνοηθεί η πρόσφυση μεταξύ των στρώσεων. Η κοκκομετρία του γυαλόχαρτου θα επιλέγεται ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Για να διασφαλιστεί η στεγανότητα και η σκληρότητα του προϊόντος, **είναι υποχρεωτικό το βερνίκωμα ολόκληρης της επιφάνειας** με την αντίστοιχη έκδοση VARNISH (βλ. τεχνικό φυλλάδιο). Επιπλέον, απαιτείται η εφαρμογή του **πλέγματος υαλοϊνών** μας, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ρηγμάτωση λόγω δομικών τάσεων ή τάσεων που προέρχονται από το δάπεδο.

Σε κάθετες επενδύσεις ή όψεις, τοποθετήστε το πλέγμα υαλοϊνών στα ιδιαίτερα σημεία, όπως οι ενώσεις μεταξύ διαφορετικών υλικών, οι πλάκες, τα υποστρώματα, τα κουτιά ρολών, οι γωνίες των κουφωμάτων πορτών και παραθύρων κ.λπ.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΦΕ



BASE



FINO

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es