النوع: **MT**

السلسلة **C+D**

ميكروسيمنت ناعم وخشن

الوصف

الميكروسيمنت كسوة ثنائية المكوّن مصاغة من الأسمنت والركام المختار والمعدّلات والملوّنات غير العضوية والراتنجات الاصطناعية.
بعد الخلط ثم الفرد أو الرش، تُنتج أرضية/كسوة إضافية بسماكة بين 1,5 و2 mm (بحسب السطح)، ذات طابع أصيل وجمال كبير. تجعلها هذه الخصائص مثالية لتغطية أسطح الخرسانة الجديدة والقديمة والملاط الأسمنتي والسيراميك بجميع أنواعه، أفقيًا ورأسيًا.

الخصائص مع تشطيب **LACA DUR/POOL**

- مقاومة عالية للتآكل
- غير منفذ للماء والشحوم والزيوت.
- مقاومة ميكانيكية عالية.
- ثابت أمام الأشعة فوق البنفسجية.
- لضمان العزل المائى للمسابح يجب تطبيق LACA Pool piscinas.

التركيب والبيانات للجزء **A:**	البيانات الفنية
المظهر: - أسمنت أبيض. - ركام بمنحنى تدرج حبيبي متوازن. - معدّلات ومواد مساعدة. - أصباغ. محتوى الصوديوم: **100%.** التركيب والبيانات للجزء **B:** - راتنجات بوليمرية أكريليكية في حالة مشتتة. - معدّلات. محتوى الصوديوم: **21%.** وفق المعيار UNE EN 13892 الفئة: C20 F5 A22 B1.5	النوع: ميكروسيمنت ثنائي المكوّن. المظهر: المكوّن A: مسحوق أبيض. المكوّن B: سائل أبيض. الكثافة الظاهرية: في المسحوق: 1.300 kg/m3. في العجينة: 1.950 kg/m3. بعد التصلب: 1.800 kg/m3. مدة استخدام الخليط: 1 ± ساعة. أقصى حجم للركام: 0,1 mm FINO، 0,3 mm GRUESO: المقاومات الميكانيكية **(:EN 1015-11)** الضغط بعد 28 يومًا: 16.5N/mm2. ناعم الضغط بعد 28 يومًا: 22.2N/mm2. خشن الانحناء بعد 28 يومًا: 4.6N/mm2. ناعم الانحناء بعد 28 يومًا: 6.1N/mm2. خشن الضغط بعد 28 يومًا: >20.7N/mm2. النظام الانحناء بعد 28 يومًا: >5.3N/mm2. النظام الالتصاق بالخرسانة: بعد **28** يومًا: **1,6 N/mm2.** السماكة لكل طبقة: 0,2 mm Fino و0,5 mm. Base رد الفعل تجاه الحريق **(:EN 13501-1 A1.**

المكتب التجاري.
Avenida Corts Valencianes 26 Bloque1
46015 VALENCIA
TLF +0034 969 100 100 Y FAX: +0034 969 10 2000 // email: info@satine.es
ملاحظة: يحتفظ المصنع بحق تغيير أي بيان دون إشعار مسبق إذا رأى ذلك ضروريًا.

satine
CEMENT TECHNOLOGY

قواعد التطبيق

طريقة الاستخدام

تحضير السطح: يجب أن تكون القاعدة المستقبلة للميكروسيمنت مقاومة، وأن تكون تمامًا نظيفة وجافة وخالية من المواد المفككة. يُرطّب السطح قليلًا. يتطلب التطبيق الصحيح للنظام طبقة أساس، ولهذا يجب تطبيق مواد السدّ الخاصة بنا. (انظر ورقة البيانات الفنية).

تحضير الخليط: في وعاء بلاستيكي نظيف، يُضاف إلى المكوّن السائل «B» (Resina MC) تدريجيًا المكوّن الصلب «A» (بنسبة تعتمد على التدرج الحبيبي)، باستخدام خلاط ميكانيكي منخفض السرعة (300 إلى 500 r.p.m.) لمدة 3 + دقائق.
يُترك ليستريح نحو 10 دقائق.
يُحرّك مجددًا لمدة 2 + دقيقة حتى التأكد من الحصول على عجينة متجانسة وخالية من الكتل.

نسبة الخلط: A في B بحسب التدرج الحبيبي:
Fino: 2 جزء من A الصلب 1 + جزء من B السائل
Grueso: 3 أجزاء من A الصلب 1 + جزء من B السائل

التطبيق: طبّق طبقتين أو ثلاثًا بحسب التشطيب الجمالي المطلوب، وافرد المنتج باستخدام مالج مرن مع الضغط عليه جيدًا للحصول على تأثير الستوكو. قبل تطبيق كل طبقة، اترك الطبقة السابقة تجف ثم صنفرها بخفة بأدوات يدوية وورق صنفرة ناعم بوزن 150-180 غرامًا، لإزالة العيوب وتحسين الالتصاق بين الطبقات. يجب اختيار وزن ورق الصنفرة، وهو متغير بحسب المتطلبات. لضمان عدم نفاذية المنتج للماء وصلابته، يجب طلاء السطح كله بالورنيش من نسخة LACA المناسبة (انظر ورقة البيانات الفنية). كما يلزم تطبيق شبكتنا المصنوعة من ألياف زجاجية (Pavinetانظر ورقة البيانات الفنية) لتجنب أي تشقق ناتج عن الإجهادات الإنشائية أو عن الأرضية. للكسوات الرأسية أو الواجهات، ضع Pavinet عند النقاط الخاصة مثل الوصلات بين المواد المختلفة والبلاطات، والأعمدة وصناديق الستائر الدوارة وزوايا إطارات الأبواب والنوافذ وغيرها.

مجال التطبيق: مناسب لكسوة وتزيين الأسطح الرأسية والأفقية في الأماكن التجارية والسكنية، مثل المتاجر والمكاتب والمطاعم والردهات ومناطق العرض والمساكن والحدائق الترفيهية، والكسوات الخزفية في الحمامات والمطابخ. مناسب للمسابح بنظام (LACA Poolانظر ورقة البيانات الفنية). النظام مناسب للأرضيات ذات التدفئة الأرضية شريطة تنفيذ تركيبها على نحو صحيح، مع وسائل الحماية المعتمدة وملاط الأساس ذاتي التسوية الملائم، بحيث لا تنتقل مشكلات التشقق إلى الطبقات الخارجية وبالتالي إلى نظام .Pavicon لا يُطبّق في الخارج.

.

احتياطات خاصة:
يحتوي هذا المنتج على الأسمنت. تجنب ملامسته للعينين والجلد واستنشاق الغبار.
استخدم قفازات مطاطية ونظارات واقية.
يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
لا يُطبّق المنتج عند درجة حرارة جو أقل من 5ºC أو أعلى من 30ºC.
يجب التخلص من العبوات الفارغة وفقًا للوائح القانونية السارية.

المكتب التجاري.

Avenida Corts Valencianes 26 Bloque1
46015 VALENCIA
TLF +0034 969 100 100 Y FAX: +0034 969 10 2000 // email: info@satine.es

التعبئة
يُقدّم بتدرجين حبيبيين مختلفين.
Grueso: Fino: 0.1mm + 0.3 mm +
يمكن الاطلاع على مجموعة الألوان، المتاحة فقط لـ((Pavicon Fino، في عيناتنا.

الاستهلاك
السماكة التقريبية للنظام 1,5-2 mm، ويمكن زيادتها بحسب السطح حتى 6 mm
الاستهلاك التقريبي لكل طبقة للخشن 0,7 kg/m2 +
الاستهلاك التقريبي لكل طبقة للناعم 0,2 kg/m2 +

التعبئة

الجزء الصلب **A**
دلاء بوزن 22 KG الخشن:
دلاء بوزن 15 KG الناعم:
الجزء السائل **B:** عبوات سعة 7,2 DISPLEX 3342. و25 Ltrs
اللاك الواقي: LACA DUR عبوات سعة 5 Ltrs، مطفي وساتان. (انظر ورقة البيانات الفنية لـ(LACA
LACA DUR AGUA بسعة 5,5 Ltrs، مطفي وساتان
LACA POOL Piscinas بسعة 4 و20 Ltrs.

شروط التخزين
مدة التخزين 12 شهرًا للمكوّن) Aالجزء الصلب)، ونحو ستة أشهر للمكوّن) Bالجزء السائل)، من تاريخ التصنيع، إذا حُفظ في مكان جاف ومحمي من العوامل الجوية. يجب تجنب تخزين المكوّن B ونقله في درجات حرارة قصوى (يُحفظ بين 5º C و30º C) لتجنب أي تلف محتمل في تركيبه. لا تتحمل SATINE مسؤولية سوء استخدام المنتج أو تخزينه.

ملاحظة: تعليمات الاستخدام مبنية على اختباراتنا ومعارفنا ولا تشكّل التزامًا. وهي لا تعفي المستهلك من فحص المنتجات والتحقق منها لضمان استخدامها الصحيح. وتقتصر مسؤولية الشركة على قيمة البضاعة المستخدمة.

المكتب التجاري.
Avenida Corts Valencianes 26 Bloque1
46015 VALENCIA
TLF +0034 969 100 100 Y FAX: +0034 969 10 2000 // email: info@satine.es
ملاحظة: يحتفظ المصنع بحق تغيير أي بيان دون إشعار مسبق إذا رأى ذلك ضروريًا.