satine
CEMENT TECHNOLOGY

C+D 系列 类型：**MT**

细粒和粗粒微水泥

说明

微水泥是一种双组分覆层材料，由水泥、精选骨料、调节剂、无机着色剂和合成树脂配制而成。
拌合后摊铺或喷涂，可形成厚度为 1,5 至 2 mm 的增厚地坪 / 覆层，具体取决于基层，具有独特而美观的效果。这些特性使其适用于新旧混凝土、水泥砂浆和各类陶瓷表面的覆层，无论水平还是垂直表面。

配合 **LACA DUR/POOL** 饰面的性能

- 高耐磨性
- 防水、防油脂和油。
- 高机械强度。
- 耐紫外线，性能稳定。
- 为保证游泳池防水，必须施用 LACA Pool piscinas。

技术数据 类型： 双组分微水泥。 外观： A 组分：白色粉末。 B 组分：白色液体。 表观密度： 粉末：1.300 kg/m3。 浆料：1.950 kg/m3。 硬化后：1.800 kg/m3。 混合物可使用时间： ± 1 小时。 骨料最大粒径： FINO：0,1 mm， GRUESO：0,3 mm 机械强度（**EN 1015-11**）： 28 天抗压强度：16.5N/mm2。Fino 28 天抗压强度：22.2N/mm2。Grueso 28 天抗折强度：4.6N/mm2。Fino 28 天抗折强度：6.1N/mm2。Grueso 28 天抗压强度：>20.7N/mm2。系统 28 天抗折强度：>5.3N/mm2。系统 对混凝土的附着力：**28** 天：**1,6 N/mm2**。 每层厚度：Fino 0,2 mm Base 0,5 mm。 燃烧性能（**EN 13501-1**）：**A1**。	**A** 部分的组成及数据： 外观： - 白水泥。 - 粒径级配 均衡的骨料。 - 调节剂和辅助剂。 - 颜料。 钠含量：**100%**。 **B** 部分的组成及数据： - 丙烯酸聚合物树脂， 分散型。 - 调节剂。 钠含量：**21%**。 依据 UNE EN 13892 标准 等级：C20 F5 A22 B1.5

销售办公室。
Avenida Corts Valencianes 26 Bloque1
46015 VALENCIA
TLF +0034 969 100 100 Y FAX: +0034 969 10 2000 // email: info@satine.es
注：如认为有必要，工厂保留不经预先通知而更改某些数据的权利。

satine
CEMENT TECHNOLOGY

施工规定

使用方法

表面准备：承接微水泥的基层必须坚固且完全
清洁、干燥、无松散材料。轻微润湿表面。正确施工本系统
需要底涂，必须使用本公司的封闭剂。（见技术数据表）。

混合准备：在清洁塑料容器中，向液体“B”组分（Resina MC）中
逐渐加入固体“A”组分（比例取决于粒径），使用低速机械搅拌器，
转速为 300 至 500 r.p.m.，搅拌 + 3 分钟。
静置约 10 分钟。
再次搅拌 + 2 分钟，确保浆料均匀且无结块。

混合比例：将 A 加入 B，按粒径确定：
Fino：2 份固体 A + 1 份液体 B
Grueso：3 份固体 A + 1 份液体 B

施工：根据所需美观效果涂刷两遍或三遍，借助柔性
抹刀摊开并充分压实产品，以获得灰泥效果。逐层施工前，先让前一层
干燥，再用手动工具和 150-180 克的细砂纸轻轻打磨，以去除
缺陷并增强层间附着力。砂纸克重应根据
实际要求选择和调整。为确保产品防水性和硬度，必须在整个表面
涂刷相应型号的 LACA（见技术数据表）。同时必须铺设本公司的
Pavinet 玻璃纤维网格布（见技术数据表），以防止结构应力或地面应力引起任何开裂。
对于垂直覆层或外墙，应在不同材料交接处、楼板、
柱、卷帘盒、门窗框角部等特殊部位铺设 Pavinet。

应用范围：适合商业和住宅空间的垂直和水平表面覆层与装饰，
如商店、办公室、餐厅、大堂、展区、住宅、主题公园，以及
浴室和厨房的陶瓷覆层。配合 LACA Pool 系统可用于游泳池。（见技术数据表）。
本系统适用于地暖地面，前提是地暖安装正确，
配有经认可的保护措施和适当的自流平基层砂浆，以免将
开裂问题传递至外层，进而影响 Pavicon 系统。不得用于室外。

特殊注意事项：
本产品含有水泥。避免接触眼睛和皮肤，避免吸入粉尘。
使用橡胶手套和防护眼镜。
置于儿童接触不到的地方。
环境温度低于 5ºC 或高于 30ºC 时不得施工。
空容器必须按照现行法律规定处置。

销售办公室。

Avenida Corts Valencianes 26 Bloque1
46015 VALENCIA
TLF +0034 969 100 100 Y FAX: +0034 969 10 2000 // email: info@satine.es

satine
CEMENT TECHNOLOGY

包装规格
提供两种不同粒径。
Fino：+ 0.1mm Grueso：+ 0.3 mm
颜色系列仅适用于（Pavicon Fino），可参阅本公司的样册。

用量
系统近似厚度为 1,5-2 mm，可根据基层增至 6 mm。
粗粒型每层近似用量为 + 0,7 kg/m2。
细粒型每层近似用量为 + 0,2 kg/m2。

包装

固体部分 **A**

GRUESO： 22 KG 桶
FINO： 15 KG 桶

液体部分 **B**： DISPLEX 3342。7,2 和 25 Ltrs 塑料桶

保护漆： LACA DUR 5 Ltrs 罐，哑光和缎光。（见 LACA 技术数据表）
LACA DUR AGUA 5,5 Ltrs，哑光和缎光
LACA POOL Piscinas 4 和 20 Ltrs。

储存条件
A 组分（固体部分）的储存期为 12 个月，B 组分（液体部分）自生产日期起约可储存六个月，条件是存放于干燥且免受日晒雨淋的场所。应避免在极端温度下储存和运输 B 组分（保持在 5º C 至 30º C），以免损害其组成。SATINE 对不当使用或储存本产品不承担责任。

注：使用说明依据本公司的试验和知识编制，不构成承诺。使用者仍须检查和验证产品，以确保正确使用。本公司的责任限于所使用货物的价值。

销售办公室。
Avenida Corts Valencianes 26 Bloque1
46015 VALENCIA
TLF +0034 969 100 100 Y FAX: +0034 969 10 2000 // email: info@satine.es
注：如认为有必要，工厂保留不经预先通知而更改某些数据的权利。