SATINE READY MIX

المنتج

ميكروسمنت جاهز للاستخدام. قاعدة إسمنتية من الكوارتز بتدرج حبيبي مضبوط ومقاومة عالية، لتشطيب بطبقة واحدة دون مياه الجص، على الطراز الفرنسي. التصاق فائق. قابلية ممتازة للتشغيل وصلابة عالية بفضل مزيج من أحدث أجيال الراتنجات التي طورتها Satine حصريا للمنتجات التي تصنعها.

- صديق للبيئة وطبيعي بنسبة .% 100
- محتوى منخفض من الأملاح الذائبة.
- نفاذية عالية لبخار الماء.

الوصف

عجينة أساسها الإسمنت لتكسية الأرضيات والجدران.

الاستخدامات

- لتجديد الأرضيات القائمة أو استبدال السجاد المثبت.
- يمكن تطبيقه على الأرضيات والجدران على حد سواء نظرا لقوة التصاقه.
- يلتصق بالركائز الثابتة ذات السطح الخشن.
- يمكن استخدامه في الداخل والخارج.
- متوفر بمجموعة واسعة من الألوان.

المزايا

- مقاومة عالية للبلى.
- مانع لنفاذ الماء والشحوم والزيوت.
- مقاومة ميكانيكية عالية.
- ثابت أمام الأشعة فوق البنفسجية.

الاستهلاك

الاستهلاك تقريبا:

Fino: 0.3 كغ لكل طبقة ولكل م² (بحسب الركيزة)

Medium: 0.5 كغ لكل طبقة ولكل م² (بحسب الركيزة)

Base: 0.9 كغ لكل طبقة ولكل م² (بحسب الركيزة)

Xtreme: 1.2 كغ لكل طبقة ولكل م² (بحسب الركيزة)

التطبيق

افتح الدلو وحرك بخلاط كهربائي حتى تصبح العجينة متجانسة تماما.

ضع طبقتين بحسب السماكة المطلوبة، بمالج فولاذي مائل بزاوية 45° مع ممارسة ضغط معين عند تطبيق المنتج.

بحسب درجة الحرارة والرطوبة وطريقة العمل أو العادات، يمكن تكييف المنتج من حيث الجفاف والصلابة وقابلية التشغيل وتدرج الحبيبات بما يناسب طلب العميل.

مجال التطبيق

مناسب لتكسية وتزيين الأسطح الرأسية والأفقية في الأماكن التجارية والسكنية، مثل المتاجر والمكاتب والمطاعم وردهات الاستقبال ومناطق العرض والمساكن والمتنزهات الترفيهية وغيرها.

الأثاث والرفوف وأسطح العمل.

تكسيات السيراميك في الحمامات والمطابخ.

النظام مناسب للأرضيات ذات التدفئة الإشعاعية، شريطة أن يكون تركيبها قد تم بحمايتها المعتمدة، وكذلك استخدام ملاطات الأساس ذاتية التسوية المناسبة، حتى لا تنتقل مشكلات التشقق إلى الطبقات الخارجية، وبالتالي إلى النظام.

احتياطات خاصة

يحتوي هذا المنتج على الإسمنت. تجنب ملامسته للعينين والجلد، وكذلك استنشاق الغبار.

استخدم قفازات مطاطية ونظارات واقية.

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

لا يطبق المنتج عند درجة حرارة محيطة أقل من 5 °م أو أعلى من 30 °م.

يجب التخلص من العبوات الفارغة وفقا للتشريعات القانونية السارية.

تتوافق هذه المعلومات مع المستوى الحالي لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات تطبيقها. وبالتالي فإن هدفها ليس ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام حقوق الملكية الصناعية القائمة. ستفصل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - المنطقة الصناعية Carabona - C/ Coure رقم 16 و 18 و Castellón - Burriana - 12530 – 20 – إسبانيا هاتف: 100 100 969 34+ / 100 100 692 34+ البريد الإلكتروني: info@satine.es

المواصفات الفنية

النوع:	عجينة
المظهر:	عجينة بيضاء
الكثافة الظاهرية:	1.400 كغ/م^3
بعد التصلب:	2.000 كغ/م^3 (للنظام)
زمن صلاحية الخلطة:	7 ساعات
الزمن المفتوح:	ساعتان
أقصى حجم للركام:	حتى 100 ميكرون كحد أقصى؛ حشوات مركبة بحسب التشطيب المتوسط أو الخشن
المقاومات الميكانيكية (EN 1015-11):	
مقاومة الضغط بعد 28 يوما:	أكثر من 35 N/mm^2
مقاومة الانحناء بعد 28 يوما:	أكثر من 10 N/mm^2 للنظام
الالتصاق بالخرسانة:	28 يوما: 1 N/mm^2
أقصى سماكة لكل طبقة:	من 0.2 إلى 0.5 مم لكل طبقة
رد الفعل تجاه الحريق (EN 13501-1):	A1
التعبئة:	دلو Base و Medium: 20 كغ دلو Fino: 15 كغ
المركبات العضوية المتطايرة (VOC):	لا يحتوي على مركبات عضوية متطايرة (VOC)

التعبئة



دلو **Base** و **Medium:** 20 كغ
دلو **Fino:** 15 كغ
باليت من **36** وحدة

التخزين

12 شهرا من تاريخ الصنع، في العبوة الأصلية المغلقة، بعيدا عن العوامل الجوية والرطوبة. يخزن بين 5 و 35 °م.

تأثير التشطيب



تتوافق هذه المعلومات مع المستوى الحالي لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات تطبيقها. وبالتالي فإن هدفها ليس ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام حقوق الملكية الصناعية القائمة. ستفصل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - المنطقة الصناعية Carabona - C/ Coure رقم 16 و 18 و Burriana - Castellón - 20 – 12530 إسبانيا هاتف: 100 100 969 34+ / 100 100 692 34+ البريد الإلكتروني: info@satine.es