satine
satine.com

FICHE TECHNIQUE

SATINE READY MIX

PRODUIT

Microciment prêt à l'emploi. Base cimentaire au quartz de granulométrie contrôlée et de haute résistance, pour une finition en une seule passe sans eaux de stuc, à la française. Adhérence extrême. Excellente maniabilité et dureté grâce à une combinaison de résines de dernière génération, développées en exclusivité pour les produits fabriqués par Satine.

- 100 % écologique et naturel.
- Faible teneur en sels solubles.
- Perméabilité élevée à la vapeur d'eau.

DESCRIPTION

Pâte à base de ciment pour le revêtement des sols et des murs.

UTILISATIONS

- Pour rénover des sols existants ou remplacer des moquettes.
- Peut être appliqué aussi bien sur les sols que sur les murs, grâce à sa grande adhérence.
- Adhère aux supports fermes avec accroche.
- Peut être mis en œuvre aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- Disponible dans une large gamme de couleurs.

AVANTAGES

- Grande résistance à l'abrasion.
- Imperméable à l'eau, à la graisse et aux huiles.
- Haute résistance mécanique.
- Stable aux rayons ultraviolets.

CONSOMMATION

Consommation approximative :

Fino : 0,3 kg par couche et par m^2 (selon le support)

Medium : 0,5 kg par couche et par m^2 (selon le support)

Base : 0,9 kg par couche et par m^2 (selon le support)

Xtreme : 1,2 kg par couche et par m^2 (selon le support)

APPLICATION

Ouvrir le seau et remuer avec un malaxeur jusqu'à obtention d'un mélange parfaitement homogène.

Appliquer 2 couches selon l'épaisseur requise, avec une lisseuse en acier inclinée à 45° et en exerçant une certaine pression lors de l'application du produit.

Selon la température / l'humidité / le système de travail ou les habitudes, le produit peut être adapté en termes de séchage, de dureté, de maniabilité et de granulométrie selon les souhaits du client.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient au revêtement et à la décoration de parois verticales et horizontales d'espaces commerciaux et résidentiels, tels que boutiques, bureaux, restaurants, halls, zones d'exposition, logements, parcs à thème, etc.

Meubles, étagères, plans de travail.

Revêtements céramiques de salles de bains et de cuisines.

Le système convient aux sols chauffants par rayonnement, à condition que leur installation ait été réalisée avec ses protections homologuées, ainsi qu'avec les mortiers de base autonivelants appropriés, afin de ne pas transmettre de problèmes de fissuration aux couches extérieures et, par conséquent, au système.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Ce produit contient du ciment. Éviter le contact avec les yeux et la peau, ainsi que l'inhalation de la poussière.

Utiliser des gants en caoutchouc et des lunettes de protection.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas appliquer le produit à une température ambiante inférieure à 5 °C ni supérieure à 30 °C.

Les emballages vides doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.

SATINESTONE - Zone industrielle Carabona - C/ Coure nº 16, 18 et 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPAGNE Tél. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail : info@satine.es

CARACTÉRISTIQUES

Type :	Pâte
Aspect :	Pâte blanche
Masse volumique apparente :	1.400 kg/m^3
Durci :	2.000 kg/m^3 (système)
Durée de vie du mélange :	7 heures
Temps ouvert :	2 heures
Taille maximale des granulats :	Maximum 100 microns ; charges combinées selon la finition moyenne ou grossière
Résistances mécaniques (EN 1015-11) :	
Compression à 28 jours :	> 35 N/mm^2
Flexion à 28 jours :	> 10 N/mm^2 (système)
Adhérence au béton :	28 jours : 1 N/mm^2
Épaisseur maximale par couche :	0,2 à 0,5 mm par couche
Réaction au feu (EN 13501-1) :	A1
Conditionnement :	Seau Base et Medium : 20 kg Seau Fino : 15 kg
COV :	Ne contient pas de composés organiques volatils (COV)

PRÉSENTATION



Seau Base et Medium : 20 kg
Seau Fino : 15 kg
Palette de 36 unités

CONSERVATION

12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité. Stocker entre 5 et 35 °C.

EFFET DE FINITION



Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.

SATINESTONE - Zone industrielle Carabona - C/ Coure n° 16, 18 et 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPAGNE Tél. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail : info@satine.es