satine
satine.com

TEKNISK DATABLAD

SATINE READY MIX

PRODUKT

Bruksferdig mikrosement. Sementbasert kvartsbase med kontrollert kornstørrelse og høy fasthet, for en finish i ett strøk uten stukkaturaktige skyeffekter, i fransk stil. Ekstrem heft. Utmerket bearbeidbarhet og hardhet takket være en kombinasjon av siste generasjons harpikser, utviklet eksklusivt for produkter produsert av Satine.

- 100 % økologisk og naturlig.
- Lavt innhold av løselige salter.
- Høy dampåpenhet.

BESKRIVELSE

Sementbasert pasta til belegg på gulv og vegger.

BRUK

- Til fornyelse av eksisterende gulv eller som erstatning for tepper.
- Kan påføres både på gulv og vegger takket være den store hefteevnen.
- Fester seg til faste underlag med god mekanisk forankring.
- Kan brukes både innendørs og utendørs.
- Tilgjengelig i et bredt fargespekter.

FORDELER

- Stor slitasjemotstand.
- Tett mot vann, fett og oljer.
- Høy mekanisk fasthet.
- Stabilt mot ultrafiolett stråling.

FORBRUK

Forbruket er omtrent:

Fino: 0,3 kg per lag og m^2 (avhengig av underlag)

Medium: 0,5 kg per lag og m^2 (avhengig av underlag)

Base: 0,9 kg per lag og m^2 (avhengig av underlag)

Xtreme: 1,2 kg per lag og m^2 (avhengig av underlag)

PÅFØRING

Åpne bøtten og rør med en visp til materialet er helt homogent.

Påfør 2 strøk, avhengig av ønsket tykkelse, med stålsparkel holdt skrått i 45° og med et visst trykk ved påføring av materialet.

Avhengig av temperatur / fuktighet / arbeidsmetoder eller vaner kan produktet tilpasses med hensyn til tørking, hardhet, bearbeidbarhet og kornstørrelse etter kundens ønske.

ANVENDELSESOMRÅDE

Egnet til belegg og dekorasjon av vertikale og horisontale flater i kommersielle og boligrelaterte rom, som butikker, kontorer, restauranter, vestibyler, utstillingsarealer, boliger, temaparker osv.

Møbler, hyller, benkeplater.

Keramiske belegg på bad og kjøkken.

Systemet er egnet for gulv med gulvvarme, forutsatt at varmeanlegget er installert med godkjent beskyttelse og at det er brukt egnede selvutjevnende underlagsmørtler, slik at ikke sprekkproblemer overføres til de ytre lagene og dermed til systemet.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER

Dette produktet inneholder sement. Unngå kontakt med øyne og hud, og unngå innånding av støv.

Bruk gummihansker og vernebriller.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Produktet må ikke påføres ved romtemperatur under 5 °C eller over 30 °C.

Tomme emballasjer skal kasseres i samsvar med gjeldende regelverk.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es

EGENSKAPER

Type:	Pasta
Utseende:	Hvit pasta
Tilsynelatende densitet:	1.400 kg/m^3
Herdet:	2.000 kg/m^3 (system)
Brukstid for blandingen:	7 timer
Åpen tid:	2 timer
Største tilslagsstørrelse:	Maksimalt 100 mikron; kombinerte fyllstoffer avhengig av middels eller grov finish
Mekaniske fasthetsegenskaper (EN 1015-11):	
Trykkfasthet 28 dager:	> 35 N/mm^2
Bøyefasthet 28 dager:	> 10 N/mm^2 (system)
Heft til betong:	28 dager: 1 N/mm^2
Maksimal tykkelse per lag:	0,2 til 0,5 mm per lag
Brannreaksjon (EN 13501-1):	A1
Leveringsform:	Bøtte Base og Medium: 20 kg Bøtte Fino: 15 kg
VOC:	Inneholder ikke flyktige organiske forbindelser (VOC)

LEVERINGSFORM



Bøtte Base og Medium: 20 kg

Bøtte Fino: 15 kg

Pall med 36 enheter

OPPBEVARING

12 måneder fra produksjonsdato, i uåpnet originalemballasje, beskyttet mot vær og fuktighet. Oppbevares ved 5 til 35 °C.

FINISHEFFEKT



Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es