SATINE READY MIX

产品

即用型微水泥。以石英为基料的水泥基材料，粒径级配可控，强度高，可一遍成型，无需灰泥水层，呈法式风格饰面。附着力极强。凭借专为 Satine 生产的产品独家研发的新一代树脂组合，具有出色的施工性和硬度。

- 100 % 环保天然。
- 可溶性盐含量低。
- 透水蒸气性高。

说明

以水泥为基料的膏体，用于地面和墙面涂层。

用途

- 用于翻新现有地面或替代地毯。
- 附着力强，既可用于地面，也可用于墙面。
- 可附着于坚固且具有一定粗糙度的基层。
- 可用于室内和室外。
- 提供多种颜色可选。

优点

- 耐磨性强。
- 防水、防油脂和防油。
- 机械强度高。
- 耐紫外线，性能稳定。

用量

大致用量：

Fino：每层每 m^2 0.3 kg（视基层而定）

Medium：每层每 m^2 0.5 kg（视基层而定）

Base：每层每 m^2 0.9 kg（视基层而定）

Xtreme：每层每 m^2 1.2 kg（视基层而定）

施工

打开桶，用电动搅拌器搅拌，直至完全均匀。

根据所需厚度涂抹 2 遍。使用钢抹刀与基面成 45° 角涂抹，涂抹时施加一定压力。

根据温度 / 湿度 / 施工方法或习惯，可按客户要求调整产品的干燥时间、硬度、施工性和粒径级配。

应用范围

适用于商业和住宅空间的垂直及水平墙面和地面的装饰与涂层，如商店、办公室、餐厅、门厅、展厅、住宅、主题公园等。

家具、搁架、台面。

浴室和厨房的瓷砖饰面。

本体系适用于地暖地面，前提是已按规定安装地暖系统并采用经认证的保护措施，同时使用合适的自流平基层砂浆，以免将开裂问题传递至外层，进而影响整个体系。

特别注意事项

本产品含水泥。避免接触眼睛和皮肤，并避免吸入粉尘。

请使用橡胶手套和护目镜。

请置于儿童接触不到的地方。

请勿在低于 5 °C 或高于 30 °C 的环境温度下施工。

空包装应按现行法规处理。

本资料反映了我们目前的知识水平，提供有关我们产品及其应用可能性的信息，因此并不旨在保证产品的特定性能或其对具体应用的适用性。应遵守现有的工业产权。质量控制参数将在每种产品的规格说明书中详细列出。

SATINESTONE - Carabona 工业区 - C/ Coure 16、18 和 20 号 - 12530 Burriana - Castellón – 西班牙 电话：+34 692 100 100 / +34 969 100 100
电子邮件：info@satine.es

技术特性

类型：	膏状
外观：	白色膏状
表观密度：	1,400 kg/m^3
硬化后：	2,000 kg/m^3（体系）
混合料适用期：	7 小时
开放时间：	2 小时
骨料最大粒径：	最大 100 微米；根据中等或粗糙饰面组合使用填料
力学性能 (EN 1015-11)：	
28 天抗压强度：	> 35 N/mm^2
28 天抗折强度：	> 10 N/mm^2（体系）
与混凝土的粘结强度：	28 天：1 N/mm^2
每层最大厚度：	每层 0.2 至 0.5 mm
防火性能 (EN 13501-1)：	A1
包装：	Base 和 Medium 桶装：20 kg Fino 桶装：15 kg
挥发性有机化合物 (VOC)：	不含挥发性有机化合物 (VOC)

包装



Base 和 Medium 桶装：20 kg
Fino 桶装：15 kg
每托盘 36 件

储存

自生产日期起 12 个月，须存放于未开封的原包装内，避免受潮和风吹雨淋。储存温度为 5 至 35 °C。

饰面效果



本资料反映了我们目前的知识水平，提供有关我们产品及其应用可能性的信息，因此并不旨在保证产品的特定性能或其对具体应用的适用性。应遵守现有的工业产权。质量控制参数将在每种产品的规格说明书中详细列出。

SATINESTONE - Carabona 工业区 - C/ Coure 16、18 和 20 号 - 12530 Burriana - Castellón – 西班牙 电话：+34 692 100 100 / +34 969 100 100
电子邮件：info@satine.es