

ANTIKORROSIONS-REPARATURMÖRTEL

BESCHREIBUNG

Spezialzement, mikronisierte Zuschläge, Fasern, Zusatzmittel und Harze.

VERWENDUNG



- **Bewehrungspassivator** auf Zementbasis.
- Ausgezeichneter Schutz der Stahlstäbe.
- Einfache Verarbeitung.
- Schwindfrei.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Produkt enthält Zement. Kontakt mit Augen und Haut sowie das Einatmen des Staubs vermeiden. **Gummihandschuhe und Schutzbrille** tragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Produkt nicht bei Umgebungstemperaturen **unter 5 °C oder über 30 °C** verarbeiten.

Leere Gebinde sind gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

LIEFERFORM

Gebinde à 5 kg

ERGIEBIGKEIT

0,200 kg Mörtel/m² (Stahlstab von 14 mm)

LAGERUNG

6 Monate ab Herstellungsdatum, in ungeöffneter Originalverpackung, vor Witterung und Feuchtigkeit geschützt.

AUSFÜHRUNGSBEDINGUNGEN

- Die Untergründe müssen fest, stabil und tragfähig sowie frei von Staub, Fetten, Ölen... sein.
- Geschädigten Beton durch mechanisches Abstemmen und Reinigen entfernen, bis ein fester Untergrund zur Aufnahme des **Antikorrosions-Reparaturmörtels** vorliegt.
- Bei verrosteter Bewehrung erfolgt eine mechanische Reinigung (Sandstrahlen) bis zur vollständigen Entfernung des nicht haftenden Rosts.
- Wirkt als Haftbrücke zur Aufnahme der Reparaturmörtel R2, R3 und R4.
- Der **Antikorrosions-Reparaturmörtel** darf nicht sichtbar bleiben.

ANWENDUNG

Den **Antikorrosionsmörtel** mit **25 %** sauberem Wasser anmischen, bis eine fließfähige, klumpenfreie Masse entsteht.

Den **Antikorrosionsmörtel** mit Pinsel oder Bürste in Schichten von **2-3 mm** pro Arbeitsgang auftragen.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	Ergebnis
Verarbeitungstemperatur:	10-30 °C
Schüttdichte (Pulver):	1,3 g/cm ³
Anmachwasser:	± 25 %
Dichte der Mischung:	1,5 g/cm ³
Verarbeitungszeit des Mörtels:	30 Minuten
Zeit zwischen den Lagen:	3-4 Stunden (20 °C)
Vollständige Erstarrung:	24 Stunden (20 °C)

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie dienen daher nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Anwendungszweck. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. Die Qualitätskontrollparameter werden im Spezifikationsblatt des jeweiligen Produkts aufgeführt.

SATINESTONE - Industriegebiet Carabona - C/ Coure Nr. 16, 18 und 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIEN Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-Mail: info@satine.es