

ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό τσιμέντο, μικροποιημένα αδρανή, ίνες, πρόσθετα και ρητίνες.

ΧΡΗΣΕΙΣ



- Αδρανοποιητικό οπλισμών με βάση το τσιμέντο.
- Εξαιρετική προστασία των χαλύβδινων οπλισμών.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Χωρίς συστολή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αυτό το προϊόν περιέχει τσιμέντο. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα, καθώς και την εισπνοή της σκόνης. Χρησιμοποιείτε γάντια από καουτσούκ και προστατευτικά γυαλιά. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 5 °C ή πάνω από 30 °C.

Οι άδειες συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευασίες των 5 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,200 kg κονιάματος/m² (οπλισμός των 14 mm)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική κλειστή συσκευασία, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- Τα υποστρώματα πρέπει να είναι υγιή, σταθερά και ανθεκτικά, και απαλλαγμένα από σκόνη, λίπη, έλαια...
- Αφαιρέστε το φθαρμένο σκυρόδεμα με μηχανική λάξευση και καθαρισμό, μέχρι να προκύψει υγιής επιφάνεια για την υποδοχή του αντιδιαβρωτικού κονιάματος επισκευής.
- Σε περίπτωση οξειδωμένων οπλισμών, θα γίνεται μηχανικός καθαρισμός (αμμοβολή) μέχρι την πλήρη απομάκρυνση της μη προσκολλημένης σκουριάς.
- Λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης για την υποδοχή των κονιαμάτων επισκευής R2, R3 και R4.
- Το αντιδιαβρωτικό κονίαμα επισκευής δεν πρέπει να μένει εκτεθειμένο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναμείξτε το αντιδιαβρωτικό κονίαμα με 25 % καθαρό νερό μέχρι να προκύψει ρευστό μείγμα χωρίς σβώλους.

Εφαρμόστε το αντιδιαβρωτικό κονίαμα με πινέλο ή βούρτσα σε στρώσεις 2-3 mm ανά πάσα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα
Θερμοκρασίες εφαρμογής:	10-30 °C
Φαινόμενη πυκνότητα σκόνης:	1,3 g/cm ³
Νερό ανάμειξης:	± 25 %
Πυκνότητα μείγματος:	1,5 g/cm ³
Χρόνος ζωής του μείγματος:	30 λεπτά
Χρόνος μεταξύ στρώσεων:	3-4 ώρες (20 °C)
Πλήρης πήξη:	24 ώρες (20 °C)

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es