

MALTA DI RIPARAZIONE ANTICORROSIONE

DESCRIZIONE

Cemento speciale, aggregati micronizzati, fibre, additivi e resine.

UTILIZZI



- Passivante per armature a base cementizia.
- Eccellente protezione dei ferri d'armatura.
- Facile applicazione.
- Senza ritiro.

PRECAUZIONI PARTICOLARI

Questo prodotto contiene cemento. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle, nonché l'inalazione della polvere. Utilizzare guanti in gomma e occhiali protettivi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non applicare il prodotto a una temperatura ambiente inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C.

Gli imballaggi vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente.

CONFEZIONE

Confezioni da 5 kg

RESA

0,200 kg di malta/m² (ferro d'armatura da 14 mm)

CONSERVAZIONE

6 mesi dalla data di fabbricazione, nella confezione originale chiusa, al riparo dalle intemperie e dall'umidità.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

- I supporti devono essere sani, stabili e resistenti, e privi di polvere, grassi, oli...
- Eliminare il calcestruzzo deteriorato mediante scalpellatura e pulizia meccaniche, fino a ottenere una superficie sana per ricevere la **malta di riparazione anticorrosione**.
- In presenza di armature ossidate si procederà a una pulizia meccanica (sabbatura) fino alla completa eliminazione della ruggine non aderente.
- Agisce come ponte di adesione per ricevere le malte di riparazione R2, R3 e R4.
- La **malta di riparazione anticorrosione** non deve rimanere a vista.

APPLICAZIONE

Impastare la **malta anticorrosione** con il 25 % di acqua pulita fino a ottenere un impasto fluido e privo di grumi.

Applicare la **malta anticorrosione** a pennello o a spazzola in strati di 2-3 mm per passata.

DATI TECNICI

Parametro	Risultato
Temperature di applicazione:	10-30 °C
Massa volumica apparente in polvere:	1,3 g/cm ³
Acqua d'impasto:	± 25 %
Massa volumica dell'impasto:	1,5 g/cm ³
Vita utile dell'impasto:	30 minuti
Tempo tra gli strati:	3-4 ore (20 °C)
Presa completa:	24 ore (20 °C)

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es