

ZAPRAWA NAPRAWCZA ANTYKOROZYJNA

OPIS

Cement specjalny, mikronizowane kruszywa, włókna, dodatki i żywice.

PRZEZNACZENIE



- Pasywator zbrojenia na bazie cementu.
- Doskonała ochrona prętów stalowych.
- Łatwa aplikacja.
- Bez skurczu.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zawiera cement. Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłu. Stosować **rękawice gumowe i okulary ochronne**. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie stosować produktu w temperaturze otoczenia **poniżej 5 °C lub powyżej 30 °C**.

Puste opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OPAKOWANIE

Opakowania 5 kg

WYDAJNOŚĆ

0,200 kg zaprawy/m² (pręt stalowy 14 mm)

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, chronione przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią.

WARUNKI WYKONANIA

- Podłoża muszą być zdrowe, stabilne i nośne oraz wolne od pyłu, tłuszczów, olejów...
- Usunąć uszkodzony beton mechanicznie (kucie i czyszczenie) do uzyskania zdrowego podłoża pod **antykorozyjną zaprawę naprawczą**.
- W przypadku skorodowanego zbrojenia należy je oczyścić mechanicznie (piaskowanie) do całkowitego usunięcia luźnej rdzy.
- Działa jako mostek szczerw pod zaprawy naprawcze R2, R3 i R4.
- **Antykorozyjna zaprawa naprawcza** nie może pozostać na wierzchu.

APLIKACJA

Zarobić **zaprawę antykorozyjną** z **25 %** czystej wody do uzyskania płynnej masy bez grudek.

Nakładać **zaprawę antykorozyjną** pędzlem lub szczotką warstwami po **2-3 mm** na jedno przejście.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wynik
Temperatura aplikacji:	10-30 °C
Gęstość nasypowa (proszek):	1,3 g/cm ³
Woda zarobowa:	± 25 %
Gęstość mieszanki:	1,5 g/cm ³
Czas użyteczności mieszanki:	30 minut
Czas między warstwami:	3-4 godziny (20 °C)
Pełne wiązanie:	24 godziny (20 °C)

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es