

MORTAR DE REPARAȚIE ANTICOROZIV

DESCRIERE

Ciment special, agregate micronizate, fibre, aditivi și rășini.

UTILIZĂRI



- Pasivator pentru armături pe bază de ciment.
- Protecție excelentă a barelor de oțel.
- Aplicare ușoară.
- Fără contracție.

PRECAUȚII SPECIALE

Acest produs conține ciment. Evitați contactul cu ochii și pielea, precum și inhalarea prafului. Folosiți **mănuși de cauciuc și ochelari de protecție**. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nu aplicați produsul la o temperatură ambiantă **sub 5 °C sau peste 30 °C**.

Ambalajele goale trebuie eliminate conform reglementărilor în vigoare.

AMBALARE

Ambalaje de 5 kg

RANDAMENT

0,200 kg de mortar/m² (bară de oțel de 14 mm)

DEPOZITARE

6 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis, ferit de intemperii și umiditate.

CONDIȚII DE EXECUȚIE

- Suporturile trebuie să fie sănătoase, stabile și rezistente, fără praf, grăsimi, uleiuri...
- Îndepărtați betonul deteriorat prin cioplire și curățare mecanică, până la obținerea unei suprafețe sănătoase pentru a primi **mortarul de reparație anticoroziv**.
- În prezența armăturilor oxidate se va efectua o curățare mecanică (sablare) până la eliminarea completă a ruginii neaderente.
- Acționează ca punte de aderență pentru a primi mortarele de reparație R2, R3 și R4.
- **Mortarul de reparație anticoroziv** nu trebuie să rămână aparent.

APLICARE

Amestecați **mortarul anticoroziv** cu **25 %** apă curată până la obținerea unei paste fluide, fără cocloașe.

Aplicați **mortarul anticoroziv** cu pensula sau cu peria, în straturi de **2-3 mm** pe trecere.

DATE TEHNICE

Parametru	Rezultat
Temperaturi de aplicare:	10-30 °C
Densitate aparentă (pulbere):	1,3 g/cm ³
Apă de amestec:	± 25 %
Densitatea amestecului:	1,5 g/cm ³
Timp de utilizare a amestecului:	30 de minute
Timp între straturi:	3-4 ore (20 °C)
Priză completă:	24 de ore (20 °C)

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es