PLASTIC

خصائص الاستخدام

زمن الاستراحة بعد الخلط:	5 min
عمر العجينة:	نحو 1 ساعة
سماكة التطبيق لكل طبقة:	1-5 mm كحد أقصى
بداية الشك:	4 ساعات
زمن الانتظار بين الطبقات:	4 ساعات
إعادة الطلاء – الكسوة:	6 > أيام
معدل التغطية:	± 1,4 kg/mm/m^2

*قد تختلف هذه القيم اختلافًا كبيرًا بحسب درجة حرارة الجو.

الخصائص

الالتصاق:	≥ 1 N/mm^2
الانكماش المقيد:	≥ 1 N/mm^2
مقاومة الانحناء والشد بعد **28** يومًا:	≥ 5 N/mm^2
مقاومة الضغط بعد **28** يومًا:	≥ 40 N/mm^2
الالتصاق بعد الزمن المفتوح:	≥ 0,5 N/mm^2
التشوه:	≥ 0,5 N/mm^2
الانزلاق:	≤ 0,5 mm

توصيات التطبيق

- درجة حرارة التطبيق بين 5 و30 °C.
- لا تطبّق عند احتمال هطول المطر أو حدوث صقيع...
- في الطقس الحار لا تطبّق تحت أشعة الشمس المباشرة.
- ضع شبكة الألياف الزجاجية بين الطبقة الأولى والثانية في الشرفات والجدران المتشققة.
- السماكة النهائية 3-4 mm في جميع النقاط.

المنتج

أسمنت خاص وركام مختار وراتنجات محددة وإضافات سريعة الشك.

الوصف

PLASTIC ملاط مقاوم للضغط لإصلاح الاستواء و/أو تصحيحه، أو لربط أسطح أخرى. يُطبّق على 2 طبقة؛ وعلى الأسطح شديدة التدهور يُنصح بوضع شبكة ألياف بوزن 80 g بين الطبقات.

الاستخدامات

- قابل للتشوه (بإضافة Resina Press) ومقاوم للضغط.
- لإصلاح الاستواء وتصحيحه.
- للعزل المائي الخارجي.
- يصلح الشقوق ويعزلها مائيًا.
- مناسب للأسطح ذات الحركات الطفيفة.
- قابل لاستقبال الطلاء أو الكسوة.

الأسطح المقبولة

- الخرسانة والعناصر الخرسانية مسبقة الصب والليباسة والسيراميك...

مجال التطبيق

- لا تضف أي مادة مضافة إلى الملاط. إذا لزم عزل مائي أعلى، أضف Resina Press.
- في الأرضيات المعرضة للمرور، يجب أن يبقى الملاط محميًا دائمًا.
- مقاوم للمياه العدوانية وماء البحر.

التطبيقات

- ترميم الشرفات والبلكونات والأسطح والأفاريز الخارجية أو المعرضة لتغيرات حرارية كبيرة.
- إصلاح الأسطح المتدهورة.

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تفضّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

طريقة الاستخدام



1.- اخلط المسحوق بماء نظيف حتى الحصول على خليط متجانس، بنسبة بين 25 و30% لكل كيس بوزن 25 kg. اخلط بخلاط كهربائي منخفض السرعة (نحو 500 r.p.m.) حتى الحصول على عجينة متجانسة.

• يجب أن تكون الأسطح سليمة وجافة وخالية من الغبار والطلاء والشحوم والجير والشمع أو أي مادة قد تضعف الالتصاق.
• يجب ألا تتجاوز انحرافات استواء السطح 3 mm. تحقّق باستخدام مسطرة بطول 2 m. إذا كان الاستواء غير منتظم، أصلح السطح بملاط التسوية الذاتية (LEVELانظر ورقة البيانات الفنية).
• يجب تدعيم الأسطح ذات التماسك السطحي الضعيف (التي تتفتت) في المليمترات الأولى من سماكتها باستخدام PRIMER CEMENT (TACKانظر ورقة البيانات الفنية).
• على الأسطح شديدة الجفاف أو المسامية، وفي الطقس الحار أو مع الرياح، يُنصح بترطيب السطح قليلًا. في الحالات الشديدة، طبّق طبقة أساس (PRIMER CEMENTانظر ورقة البيانات الفنية).
• يجب أن تكون درجة حرارة السطح والتطبيق بين 5 و30 °C.
• قد تغيّر الأحوال الجوية الزمن المفتوح للخليط المحضّر بدرجة كبيرة.
• للحصول على مرونة أو لدونة أكبر، أضف Resina Press بالنسبة التالية: 4,5 l من الراتنج + 4,5 l من الماء.

شروط التنفيذ

• يجب أن تكون الأسطح سليمة ونظيفة وخالية من اللبّانة الأسمنتية ومواد فك القوالب.
• إذا لزم الأمر، تُغسل بالماء المضغوط أو بالسفع الرملي لضمان التصاق تام.
• يجب أن يتمتع السطح باستواء جيد دون أخاديد أو مناطق غير منتظمة.
• أصلح جميع المناطق المعيبة (الفجوات والشقوق...) بملاط إصلاح.
• عالج النقاط الخاصة بشبكة الألياف المناسبة.
• رطّب السطح قبل التطبيق.

احتياطات محددة

يحتوي هذا المنتج على الأسمنت. تجنب ملامسته للعينين والجلد واستنشاق الغبار. استخدم قفازات مطاطية ونظارات واقية. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. يجب التخلص من العبوات الفارغة وفقًا للوائح القانونية السارية.

الحفظ

12 شهرًا من تاريخ التصنيع، في عبوته الأصلية المغلقة، بعيدًا عن العوامل الجوية والرطوبة.

الحجم



أكياس ورقية بوزن **25 kg**، **48** كيسًا لكل منصة

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es