

PLASTIC

PRODUKT

Cement specjalny, wyselekcjonowane kruszywa, specjalne żywice i dodatki szybkowiązące.

OPIS

PLASTIC to zaprawa odporna na ściskanie, do naprawy i/lub korekty równości lub do łączenia innych podłoży. Nakładanie w 2 warstwach; na podłożach silnie uszkodzonych zaleca się umieszczenie **siatki z włókna 80 g** pomiędzy warstwami.

ZASTOSOWANIA

- Odkształcalna (po dodaniu Resina Press) i odporna na ściskanie.
- Naprawa i korekta równości.
- Hydroizolacja na zewnątrz.
- Naprawia i uszczelnia rysy.
- Nadaje się na podłoża z niewielkimi ruchami.
- Nadaje się do pokrycia farbą lub powłoką.

DOPUSZCZALNE PODŁOŻA

- Beton, prefabrykaty betonowe, tynki, ceramika...

ZAKRES STOSOWANIA

- **Nie dodawać do zaprawy żadnych dodatków.** Jeśli wymagana jest większa wodoszczelność, dodać Resina Press.
- Na posadzkach narażonych na ruch zaprawa musi być zawsze zabezpieczona.
- Odporna na wody agresywne i wodę morską.

ZASTOSOWANIA

- Renowacja tarasów i balkonów, a także dachów płaskich i gzymsów na zewnątrz lub narażonych na duże wahania temperatury.
- Naprawa uszkodzonych podłoży.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Czas dojrzewania po wymieszaniu:	5 min.
Czas użyteczności mieszanki:	około 1 godziny
Grubość nakładania na warstwę:	1-5 mm maks.
Początek wiązania:	4 godziny
Czas oczekiwania między warstwami:	4 godziny
Malowanie – pokrywanie:	> 6 dni
Wydajność:	± 1,4 kg/mm/m ²

*Wartości te mogą się znacznie różnić w zależności od temperatury otoczenia.

WŁAŚCIWOŚCI

Przyczepność:	≥ 1 N/mm ²
Skurcz skrzepowany:	≥ 1 N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:	≥ 5 N/mm ²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:	≥ 40 N/mm ²
Przyczepność po czasie otwartym:	≥ 0,5 N/mm ²
Odkształcenie:	≥ 0,5 N/mm ²
Zsuv:	≤ 0,5 mm

ZALECENIA DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Temperatura stosowania **od 5 do 30 °C**.
- Nie nakładać, gdy istnieje ryzyko deszczu, mrozu...
- W okresie upałów nie nakładać w pełnym słońcu.
- Na tarasach i popękanych murach umieścić siatkę z włókna szklanego pomiędzy pierwszą a drugą warstwą.
- **Grubość końcowa 3-4 mm** w każdym punkcie.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zawiera cement. Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłu. Stosować **rękawice gumowe i okulary ochronne**. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Puste opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, z dala od warunków atmosferycznych i wilgoci.

OPAKOWANIA



**Worki papierowe 25 kg
48 worków na palecie**

SPOSÓB UŻYCIA



1.- Wymieszać proszek z czystą wodą do uzyskania jednorodnej mieszanki, **25 do 30 %** na worek 25 kg. Mieszać mieszadłem elektrycznym o niskich obrotach (ok. 500 obr./min) do uzyskania jednorodnej masy.

- Podłoża muszą być nośne, suche i wolne od pyłu, farby, tłuszczu, wapna, wosku lub jakichkolwiek elementów mogących pogorszyć przyczepność.
- Równość podłoża nie może wykazywać odchyłek większych niż 3 mm. Sprawdzić łatą o długości 2 m. W przypadku nierównego podłoża naprawić je zaprawą samopoziomującą LEVEL (patrz karta techniczna).
- Podłoża o niskiej wytrzymałości powierzchniowej (kruszące się) w pierwszych milimetrach grubości należy wzmocnić środkiem PRIMER CEMENT TACK (patrz karta techniczna).
- Na podłożach bardzo suchych lub porowatych oraz przy gorącym lub wietrznym klimacie zaleca się lekko zwilżyć podłoże. W przypadkach skrajnych nałożyć warstwę gruntu PRIMER CEMENT (patrz karta techniczna).
- Temperatura podłoża i temperatura stosowania musi wynosić **od 5 do 30 °C**.
- Warunki atmosferyczne mogą znacznie zmieniać czas otwarty przygotowanej mieszanki.
- Aby uzyskać większą elastyczność lub plastyczność, dodać Resina Press w następującej proporcji: **4,5 l żywicy + 4,5 l wody**.

WARUNKI WYKONANIA

- Podłoża muszą być nośne, czyste, wolne od mleczka cementowego i środków antyadhezyjnych do szalunków.
- W razie potrzeby oczyścić wodą pod ciśnieniem lub piaskowaniem, aby zapewnić doskonałą przyczepność.
- Podłoże musi być dobrze zniwelowane, bez szczelin i nierównych miejsc.
- Naprawić wszystkie uszkodzone miejsca (dziury, rysy...) zaprawą naprawczą.
- Miejsca szczególne zabezpieczyć odpowiednią siatką z włókna.
- Przed nałożeniem zwilżyć podłoże.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es