

PLASTIC XL

ΠΡΟΪΟΝ

Ειδικό τσιμέντο, επιλεγμένα αδρανή, ειδικές ρητίνες και πρόσθετα ταχείας πήξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

PLASTIC XL είναι ένα κονίαμα ανθεκτικό στη θλίψη, για επισκευή ή/και διόρθωση της επιτεδότητας ή για την ένωση σε αλλαγές υποστρώματος. Εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις· σε υποστρώματα σε κακή κατάσταση συνιστάται η τοποθέτηση **πλέγματος ινών 80 g** μεταξύ των στρώσεων.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Παραμορφώσιμο (με προσθήκη Resina Press) και ανθεκτικό στη θλίψη.
- Επισκευή και διόρθωση της επιτεδότητας.
- Στεγανοποίηση σε εξωτερικούς χώρους.
- Επισκευάζει και στεγανοποιεί ρωγμές.
- Κατάλληλο για υποστρώματα με μικρές κινήσεις.
- Κατάλληλο για την υποδοχή βαφής ή επικάλυψης.

ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

- Σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα, επιχρίσματα, κεραμικά...

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- **Μην προσθέτετε πρόσθετα στο κονίαμα.** Αν απαιτείται μεγαλύτερη στεγανότητα, προσθέστε Resina Press.
- Σε δάπεδα με κυκλοφορία, το κονίαμα πρέπει να παραμένει πάντα προστατευμένο.
- Ανθεκτικό σε επιθετικά νερά και στο θαλασσινό νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αποκατάσταση ταρατσών και μπαλκονιών, καθώς και δωματίων και κορνιζών σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με μεγάλες θερμικές διακυμάνσεις.
- Επισκευή φθαρμένων υποστρωμάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ

Χρόνος ηρεμίας μετά την ανάμειξη:	5 λεπτά
Χρόνος ζωής του μείγματος:	περίπου 1 ώρα
Πάχος εφαρμογής ανά στρώση:	1-30 mm το πολύ
Έναρξη πήξης:	4 ώρες
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων:	4 ώρες
Βαφή - επικάλυψη:	> 6 ημέρες
Απόδοση:	± 1,4 kg/mm/m ²

*Οι τιμές αυτές μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρόσφυση:	≥ 2 N/mm ²
Εμποδιζόμενη συστολή:	≥ 1,5 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη στις 28 ημέρες:	≥ 6,5 N/mm ²
Αντοχή σε θλίψη στις 28 ημέρες:	≥ 50 N/mm ²
Πρόσφυση μετά τον ανοιχτό χρόνο:	≥ 0,5 N/mm ²
Παραμόρφωση:	≥ 0,5 N/mm ²
Ολίσθηση:	≤ 0,5 mm

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Θερμοκρασία εφαρμογής **μεταξύ 5 και 30 °C**.
- Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση κινδύνου βροχής, παγετού...
- Σε θερμή εποχή μην εφαρμόζετε υπό άμεσο ήλιο.
- Τοποθετήστε το πλέγμα υαλοϊνών ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη στρώση σε ταρατσες και ρηγματωμένους τοίχους.
- **Ελάχιστο τελικό πάχος 3-4 mm** σε όλα τα σημεία.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αυτό το προϊόν περιέχει τσιμέντο. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα, καθώς και την εισπνοή της σκόνης. Χρησιμοποιείτε γάντια από καουτσούκ και προστατευτικά γυαλιά. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική κλειστή συσκευασία, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Χάρτινοι σάκοι των 25 kg
48 σάκοι ανά παλέτα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



1.- Αναμείξτε τη σκόνη με καθαρό νερό μέχρι να προκύψει ομοιογενές μείγμα, **25 έως 30 %** ανά σάκο των 25 kg. Αναμείξτε με ηλεκτρικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών (περίπου 500 σ.α.λ.) μέχρι να προκύψει ομοιογενής μάζα.

- Τα υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, στεγνά και απαλλαγμένα από σκόνη, βαφές, λίπη, ασβέστη, κεριά ή οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση.
- Η επιτεδότητα του υποστρώματος δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις μεγαλύτερες από 3 mm. Ελέγξτε με πήχη των 2 m. Σε περίπτωση ανώμαλης επιτεδότητας, επισκευάστε το υπόστρωμα με το αυτοεπιτεδούμενο κονίαμα LEVEL (βλ. τεχνικό φυλλάδιο).
- Τα υποστρώματα με χαμηλή επιφανειακή συνοχή (που θρυμματίζονται) στα πρώτα χιλιοστά πάχους πρέπει να ενισχύονται με PRIMER CEMENT TACK (βλ. τεχνικό φυλλάδιο).
- Σε πολύ στεγνά ή πορώδη υποστρώματα, και σε ζεστό ή θυελλώδες κλίμα, συνιστάται να υγράνετε ελαφρά το υπόστρωμα. Σε ακραίες περιπτώσεις, εφαρμόστε μία στρώση ασταριού PRIMER CEMENT (βλ. τεχνικό φυλλάδιο).
- Η θερμοκρασία του υποστρώματος και της εφαρμογής πρέπει να είναι **μεταξύ 5 και 30 °C**.
- Οι καιρικές συνθήκες μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά τον ανοιχτό χρόνο του έτοιμου μείγματος.
- Για μεγαλύτερη ελαστικότητα ή πλαστικότητα, προσθέστε Resina Press στην ακόλουθη αναλογία: **4,5 l ρητίνης + 4,5 l νερού**.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- Τα υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, καθαρά και απαλλαγμένα από τσιμεντοπολτό και αποκολλητικά.
- Αν χρειάζεται, πλύνετε με νερό υψηλής πίεσης ή αμμοβολή, ώστε να εξασφαλιστεί τέλεια πρόσφυση.
- Το υπόστρωμα πρέπει να έχει καλή επιτεδότητα, χωρίς ρωγμές ή ανώμαλες περιοχές.
- Επισκευάστε όλες τις φθαρμένες περιοχές (τρύπες, ρωγμές...) με κονίαμα επισκευής.
- Αντιμετωπίστε τα ιδιαίτερα σημεία με το κατάλληλο πλέγμα ινών.
- Υγράνετε το υπόστρωμα πριν από την εφαρμογή.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.