satine
satine.com

技术数据表

PLASTIC XL

产品

特种水泥、精选骨料、专用树脂及快凝添加剂。

说明

PLASTIC XL 是一种耐压砂浆，用于修补和 / 或纠正平整度，或连接不同基层的交接处。分 2 层施工；对于状况不佳的基层，建议在层间铺设 80 g 纤维网。

用途

- 可变形（加入 Resina Press）且耐压。
- 修补和纠正平整度。
- 室外防水。
- 修复裂缝并使其防水。
- 适用于有轻微位移的基层。
- 可再涂油漆或覆层。

适用基层

- 混凝土、预制混凝土、抹灰层、陶瓷等。

应用范围

- 不得向砂浆中加入任何添加剂。如需提高防水性，加入 Resina Press。
- 在可通行地面上，砂浆必须始终得到保护。
- 耐侵蚀性水和海水。

应用

- 翻新露台、阳台以及位于室外或承受显著温度变化的屋顶平台和檐口。
- 修补劣化基层。

使用特性

拌合后静置时间：	5 min
拌合物可使用时间：	约 1 小时
每层施工厚度：	最大 1-30 mm
初凝时间：	4 小时
层间等待时间：	4 小时
重涂 - 覆层：	> 6 天
用量：	± 1,4 kg/mm/m^2

*这些数值可能随环境温度发生较大变化。

特性

附着力：	≥ 2 N/mm^2
约束收缩：	≥ 1,5 N/mm^2
28 天抗折抗拉强度：	≥ 6,5 N/mm^2
28 天抗压强度：	≥ 50 N/mm^2
开放时间后的附着力：	≥ 0,5 N/mm^2
变形：	≥ 0,5 N/mm^2
滑移：	≤ 0,5 mm

施工建议

- 施工温度为 5 至 30 °C。
- 存在降雨、结冰等风险时不要施工。
- 炎热季节不要在阳光直射下施工。
- 在露台和有裂缝的墙面上，在第一层和第二层之间铺设玻璃纤维网。
- 各处最终厚度均应至少达到 3-4 mm。

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

专项注意事项

本产品含有水泥。避免接触眼睛和皮肤，避免吸入粉尘。使用橡胶手套和防护眼镜。置于儿童接触不到的地方。空容器必须按照现行法律规定处置。

保存

自生产日期起 12 个月，使用密闭原包装，避免日晒雨淋和受潮。

规格



25 kg 纸袋，每托盘 **48** 袋

使用方法



1.- 用清水拌合粉末，每袋 25 kg 的用水比例为 25 至 30 %，直至混合均匀。使用低速电动搅拌器（约 500 r.p.m.）搅拌，直至得到均匀浆料。

- 基层必须坚实、干燥，无灰尘、油漆、油脂、石灰、蜡或任何可能损害附着力的物质。
- 基层平整度偏差不得超过 3 mm。用 2 m 靠尺检查。如不平整，用 LEVEL 自流平砂浆修补基层（见技术数据表）。
- 表层最初数毫米强度较低（易碎）的基层必须用 PRIMER CEMENT TACK 加固（见技术数据表）。
- 对于非常干燥或多孔的基层，以及炎热或有风天气，建议轻微润湿基层。极端情况下，涂一层 PRIMER CEMENT 底涂（见技术数据表）。
- 基层温度和施工温度应在 5 至 30 °C 之间。
- 气象条件可能显著改变已拌混合物的开放时间。
- 为提高弹性或塑性，按以下比例加入 Resina Press：4,5 l 树脂 + 4,5 l 水。

施工条件

- 基层应坚实、清洁，无浮浆或脱模剂。
- 必要时用高压水或喷砂清洗，以确保完美附着。
- 基层应具有良好的平整度，无凹槽或不规则区域。
- 用修补砂浆修复所有缺陷区域（孔洞、裂缝等）。
- 用合适的纤维网处理特殊部位。
- 施工前润湿基层。

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es