

PLASTIC XXL

PRODUS

Ciment special, agregate selecționate, rășini specifice și aditivi cu priză rapidă.

DESCRIERE

PLASTIC XXL este un mortar rezistent la compresiune, pentru reparații și/sau corectarea planeității, sau pentru racordarea schimbărilor de suport. Aplicare în 2 straturi; pe suporturile în stare proastă se recomandă intercalarea între straturi a unei **plase din fibră de 80 g**.

UTILIZĂRI

- Deformabil (cu adaos de Resina Press) și rezistent la compresiune.
- Reparare și corectarea planeității.
- Impermeabilizare la exterior.
- Repară și impermeabilizează fisurile.
- Potrivit pentru suporturi cu mișcări reduse.
- Apt pentru a primi vopsea sau finisaj.

SUPORTURI ADMISE

- Beton, elemente prefabricate din beton, tencuieli, ceramică...

DOMENIU DE APLICARE

- **Nu adăugați aditivi în mortar**, acesta conține deja rășina corespunzătoare.
- Pe pardoselile cu circulație, mortarul trebuie să rămână întotdeauna protejat.
- Rezistent la ape agresive și la apa de mare.

APLICAȚII

- Reabilitarea teraselor și balcoanelor, precum și a acoperișurilor plate și a cornișelor la exterior sau cu variații mari de temperatură.
- Repararea suporturilor deteriorate.

CARACTERISTICI DE LUCRU

Timp de repaus după amestecare:	5 min
Timp de utilizare a amestecului:	aprox. 1 oră
Grosimea de aplicare pe strat:	2-70 mm
Începutul prizei:	4 ore
Timp de așteptare între straturi:	4 ore
Vopsire - acoperire:	> 6 zile
Randament:	± 1,7 kg/mm/m ²

*Acele valori pot varia considerabil în funcție de temperatura ambiantă.

CARACTERISTICI

Aderență:	≥ 2,5 N/mm ²
Contractie împiedicată:	≥ 1,5 N/mm ²
Rezistență la încovoiere la 28 de zile:	≥ 8,5 N/mm ²
Rezistență la compresiune la 28 de zile:	≥ 60 N/mm ²
Aderență după timpul deschis:	≥ 0,5 N/mm ²
Deformare:	≥ 1 N/mm ²
Alunecare:	≤ 0,5 mm

RECOMANDĂRI DE APLICARE

- Temperatura de aplicare **între 5 și 30 °C**.
- Nu aplicați în caz de risc de ploaie, îngheț...
- Pe timp calduros, nu aplicați în plin soare.
- Pe terase și pereți fisurați, intercalați plasa din fibră de sticlă între primul și al doilea strat.
- **Grosime finală minimă de 3-4 mm** în toate punctele.

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

PRECAUȚII SPECIFICE

Acest produs conține ciment. Evitați contactul cu ochii și pielea, precum și inhalarea prafului. Folosiți **mănuși de cauciuc și ochelari de protecție**. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Ambalajele goale trebuie eliminate conform reglementărilor în vigoare.

DEPOZITARE

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis, ferit de intemperii și umiditate.

AMBALARE



Saci de hârtie de 25 kg
48 de saci pe palet

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



1.- Amestecați pulberea cu apă curată până la obținerea unui amestec omogen, **între 25 și 30 %** pentru un sac de 25 kg. Amestecați cu un mixer electric la turație mică (aprox. 500 rot/min) până la obținerea unei paste omogene.

- Suporturile trebuie să fie sănătoase, uscate, fără praf, vopsea, grăsimi, var, ceară sau orice element care ar putea afecta aderența.
- Planeitatea suportului nu trebuie să prezinte abateri mai mari de 3 mm. Verificați cu un dreptar de 2 m. În cazul planeității neregulate, reparați suportul cu mortarul autonivelant LEVEL (vezi fișa tehnică).
- Suporturile cu consistență superficială redusă (care se desfac) în primii milimetri de grosime trebuie consolidate cu PRIMER CEMENT TACK (vezi fișa tehnică).
- Pe suporturile foarte uscate sau poroase, precum și pe timp călduros sau cu vânt, se recomandă umezirea ușoară a suportului. În cazuri extreme, aplicați un strat de amorsă PRIMER CEMENT (vezi fișa tehnică).
- Temperatura suportului și a aplicării trebuie să fie **între 5 și 30 °C**.
- Condițiile meteorologice pot modifica sensibil timpul deschis al amestecului preparat.
- Pentru a obține o elasticitate sau plasticitate mai mare, adăugați Resina Press în următoarea proporție: **4 l de rășină + 4 l de apă**.

CONDIȚII DE EXECUȚIE

- Suporturile trebuie să fie sănătoase, curate, fără lapte de ciment și agenți de decofrare.
- Dacă este necesar, spălați cu apă sub presiune sau sablați, pentru a garanta o aderență perfectă.
- Suportul trebuie să aibă o planeitate bună, fără fisuri sau zone neregulate.
- Reparați toate zonele deteriorate (găuri, fisuri...) cu mortar de reparație.
- Tratați punctele singulare cu plasa din fibră adecvată.
- Umeziți suportul înainte de aplicare.

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.