

PRIMER CEMENT

ZUSAMMENSETZUNG

PRIMER CEMENT ist eine versiegelnde und verfestigende Grundierung auf Wasserbasis. Grundierung in wässriger Lösung auf Basis von Acrylemulsionen, ohne organische Lösemittel und frei von bituminösen Produkten. Geringe Wasseraufnahme, bildet einen Oberflächenfilm.

ANWENDUNGEN

PRIMER CEMENT wurde für die Vorbereitung von Oberflächen entwickelt und ist besonders dafür ausgelegt, Untergründe zu verfestigen und zu versiegeln, die dies erfordern. Er optimiert außerdem die Verankerung oder Verdichtung von Untergründen.

SICHERHEIT UND HYGIENE

PRIMER CEMENT ist bei normaler Handhabung **nicht giftig, nicht gefährlich und nicht entzündlich**.

Die Verwendung ohne besondere Sicherheitsmaßnahmen wird empfohlen; es gelten lediglich die gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften.

LIEFERFORM



Kanister à 5 l und 25 l

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Grifftrocken:	1 Stunde
Frostbeständigkeit:	Gut
Überstreichbar nach:	12 Stunden
Außenbeständigkeit:	Aliphatisch, UV-beständig.
Verseifungsbeständigkeit:	Gut
Haftung:	Gut auf saugfähigem Untergrund
Oberfläche:	Glanz je nach Ergiebigkeit
Empfohlene Schichtdicke:	50 µm
Ergiebigkeit:	± 20 m ² /kg. Je nach Oberfläche

LAGERUNG

Im Originalgebinde **zwischen 5 und 40 °C** lagern. Nicht länger als **zwölf Monate** lagern.

VERDÜNNUNG

GEBRAUCHSFERTIGES PRODUKT.

Je nach Porosität, Art und Eigenschaften des Untergrunds sowie den Anforderungen des Deckprodukts kann er **pur oder 1:1, 1:2 bzw. 1:3 verdünnt** mit Leitungswasser verwendet werden.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie dienen daher nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Anwendungszweck. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. Die Qualitätskontrollparameter werden im Spezifikationsblatt des jeweiligen Produkts aufgeführt.

SATINESTONE - Industriegebiet Carabona - C/ Coure Nr. 16, 18 und 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIEN Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-Mail: info@satine.es