

PRIMER CEMENT

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το **PRIMER CEMENT** είναι αστάρι στεγανοποίησης και ενίσχυσης με βάση το νερό. Αστάρι σε υδατικό διάλυμα με βάση ακρυλικά γαλακτώματα, χωρίς οργανικό διαλύτη και χωρίς ασφαλτικά προϊόντα. Χαμηλή απορροφητικότητα νερού, σχηματίζει επιφανειακό υμένιο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **PRIMER CEMENT** έχει αναπτυχθεί για την προετοιμασία των επιφανειών και προορίζεται ιδίως για την ενίσχυση και τη στεγανοποίηση υποστρωμάτων που το απαιτούν. Βελτιστοποιεί επίσης την αγκύρωση ή τη συμπίκνωση των υποστρωμάτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Το **PRIMER CEMENT** δεν είναι τοξικό, επικίνδυνο ή εύφλεκτο υπό κανονικές συνθήκες χειρισμού.

Συνιστάται η χρήση χωρίς ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας· ισχύουν μόνο οι νομοθετικές διατάξεις για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Δοχείο 5 l και 25 l

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στεγνό στην αφή:	1 ώρα
Σταθερότητα σε παγετό:	Καλή
Επαναβαφή μετά από:	12 ώρες
Αντοχή σε εξωτερικό χώρο:	Αλειφατικό, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Αντοχή στη σαπωνοποίηση:	Καλή
Πρόσφυση:	Καλή σε απορροφητικό υπόστρωμα
Τελική όψη:	Λάμψη ανάλογα με την απόδοση
Συνιστώμενο πάχος:	50 μm
Απόδοση:	± 20 m ² /kg. Ανάλογα με την επιφάνεια

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να φυλάσσεται μεταξύ 5 και 40 °C στην αρχική συσκευασία. Να μην αποθηκεύεται για περισσότερο από δώδεκα μήνες.

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝ.

Ανάλογα με την πορώδη φύση, το είδος και τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος, καθώς και τις απαιτήσεις του προϊόντος τελικής επιφάνειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναραίωτο ή αραιωμένο 1/1, 1/2 ή 1/3 με νερό δικτύου.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es