satine
satine.com

TEKNINEN TIETOLEHTI

PRIMER CEMENT

KOOSTUMUS

PRIMER CEMENT on vesipohjainen tiivistävä ja lujittava pohjuste. Pohjuste on vesiliuos, joka perustuu akryyliemulsioihin; se ei sisällä orgaanisia liuottimia eikä bitumipitoisia aineita. Veden imeytyminen on vähäistä, ja pinnalle muodostuu kalvo.

KÄYTTÖKOHTEET

PRIMER CEMENT on kehitetty pintojen esikäsittelyyn, ja se on suunniteltu erityisesti lujittamaan ja tiivistämään alustoja, jotka sitä vaativat. Sitä käytetään myös alustojen tartunnan tai tiiviyden parantamiseen.

TURVALLISUUS JA HYGIENIA

PRIMER CEMENT ei ole myrkyllinen, vaarallinen eikä tulenarka tavanomaisissa käsittelyolosuhteissa.

Sitä suositellaan käytettäväksi ilman erityisiä turvatoimia, noudattamalla ainoastaan lakisääteisiä työterveysmääräyksiä.

TOIMITUSMUOTO



Kanisteri 5 L ja 25 L

TEKNISET OMINAISUUDET

Pintakuiva:	1 tunnin kuluttua
Pakkaskestävyys:	Hyvä
Päällemaalaus:	12 tunnin kuluttua
Ulkokestävyys:	Alifaattinen, UV-säteilyä kestävä.
Saippuoitumisenkestävyys:	Hyvä
Tartunta:	Hyvä imevällä alustalla
Viimeistely:	Kiilto riippuu riittoisuudesta
Suositeltu kerrospaksuus:	50 µm
Riittoisuus:	± 20 m^2/kg. Pinnasta riippuen

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa **5–40 °C:n välillä**. Älä säilytä yli **kahtatoista kuukautta**.

LAIMENNUS

KÄYTTÖVALMIS TUOTE.

Alustan huokoisuuden, laadun ja ominaisuuksien sekä pintakäsittelytuotteen vaatimusten mukaan tuotetta voidaan käyttää **laimentamattomana tai laimennettuna suhteessa 1/1, 1/2 tai 1/3** vesijohtovedellä.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es