

PRIMER CEMENT

COMPOSITION

Le **PRIMER CEMENT** est un primaire fixateur et consolidant à base d'eau. Primaire en solution aqueuse à base d'émulsions acryliques sans solvant organique et exempt de produits bitumineux. Faible absorption d'eau, forme un film superficiel.

APPLICATIONS

Le **PRIMER CEMENT** est conçu pour la préparation des surfaces, spécialement pour consolider et fixer les supports qui l'exigent. Il optimise également l'ancrage ou le compactage des supports.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Le **PRIMER CEMENT** n'est **ni toxique, ni dangereux, ni inflammable** dans des conditions normales de manipulation.

Une utilisation sans mesures de sécurité particulières est recommandée ; seules les règles légales de santé au travail s'appliquent.

CONDITIONNEMENT



Bidon de 5 l et 25 l

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sec au toucher :	1 heure
Résistance au gel :	Bonne
Recouvrable après :	12 heures
Résistance à l'extérieur :	Aliphatique, résistant aux UV.
Résistance à la saponification :	Bonne
Adhérence :	Bonne sur support absorbant
Finition :	Brillance selon le rendement
Épaisseur recommandée :	50 µm
Rendement :	± 20 m ² /kg. Selon la surface

STOCKAGE

Doit être conservé **entre 5 et 40 °C** dans son emballage d'origine. Ne pas stocker plus de **douze mois**.

DILUTION

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI.

Selon la porosité, la nature et les caractéristiques du support, ainsi que les exigences du produit de finition, il peut être utilisé **pur ou dilué 1/1, 1/2 ou 1/3** avec de l'eau courante.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.

SATINESTONE - Zone industrielle Carabona - C/ Coure nº 16, 18 et 20 - 12530 Burriana - Castellón - ESPAGNE Tél. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail : info@satine.es