PRIMER CEMENT GRIP

التخزين

الحفظ والتخزين: يحتوي المشتت على كمية معينة من المادة الحافظة لمنع هجوم الكائنات الدقيقة.

لحماية المنتج حماية كافية من التلوث الميكروبي أثناء تخزينه في براميل مفتوحة أو خزانات تخزين، يجب إضافة المواد الحافظة المعتادة للمشتتات البلاستيكية، رغم أن المشتت يحتوي أصلًا على مادة حافظة. يجب اختبار توافقها وفعاليتها. كما يجب الحفاظ على نظافة الخزانات وخطوط المنشأة على نحو ملائم.

يجب عدم تخزين PRIMER CEMENT GRIP لأكثر من 12 شهرًا قبل تصنيعه، عند درجة حرارة متجانسة قدر الإمكان بين 5 و25 °C، مع حمايته أساسًا من التجمد. كذلك، بعد فتح البراميل والحاويات يجب التأكد من تخزينها محكمة الإغلاق تمامًا. ولتجنب إدخال أي قشور أو كتل قد تكونت أثناء تخزين المشتت بسبب طبيعته المكوّنة للأغشية إلى المنتج النهائي، يجب ترشيحه أو غربلته قبل الاستخدام.

قد تتغير القيم التي يحددها مختبر مراقبة الجودة لدينا عند السماح ببيع المنتج بحسب مدة التخزين وظروفه، وقد تبتعد عن الحدود المذكورة.

السلامة والصحة

لا يُعد PRIMER CEMENT GRIP منتجًا خطرًا بالمعنى المقصود في توجيهات الاتحاد الأوروبي. تُقدّم صحيفة بيانات السلامة الخاصة به عند الطلب.

يوصى باستخدامه دون تدابير سلامة خاصة، مع الالتزام فقط بالقواعد القانونية للصحة المهنية.

التخفيف

منتج جاهز للاستخدام. بحسب مسامية السطح وطبيعته وخصائصه، وكذلك متطلبات منتج التشطيب، يمكن تخفيفه بماء الصنبور بنسبة 2/1 بحسب المسامية.

التركيب

PRIMER CEMENT GRIP طبقة أساس مائية لسدّ المسام والتدعيم. امتصاص منخفض للماء، ويشكّل غشاءً سطحيًا.

التثبيت: مواد خافضة للتوتر السطحي، غير أيونية.

التطبيقات الموصى بها: رابط لمواد السدّ الأكريليكية المرنة المعجونية.

التحول: يجف PRIMER CEMENT GRIP مكوّنًا غشاءً شديد المرونة والالتصاق ومقاومًا للقلوية.

يتميز بخصائص جيدة لقبول الأصباغ، ولذلك يمكن خلطه بمواد مالئة متنوعة جدًا. يمنح PRIMER CEMENT GRIP الخلطات مرونة ويحسّن الالتصاق على مختلف القواعد.

يمنح PRIMER CEMENT GRIP الخلطات ذات الروابط الهيدروليكية (التي يجب التحقق من توافقها في كل حالة) المرونة والالتصاق ومقاومة القلويات والأشعة فوق البنفسجية، مما يتيح تطبيقات عديدة مثل العزل المائي وغيرها.

التطبيقات

PRIMER CEMENT GRIP مشتت يُستخدم لتعديل الخلطات ذات الأساس الأسمنتي.

PRIMER CEMENT GRIP مناسب خصوصًا كرابط للملاط المرن ومعلّقات السدّ المعدنية.

PRIMER CEMENT GRIP مناسب أيضًا لصياغة أنظمة سدّ الشقوق ومركبات الحواجز المضادة للرطوبة.

التعبئة

دلاء بوزن **5 kg** و**10 kg**

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفضّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

satine
satine.com

الخصائص الفنية

التفاوت المسموح	القيمة	الوحدة	البند
1	**60±**	%	محتوى المواد الصلبة ((DIN ISO 1625; 1 h; 105 °C)
1000	**3000±**	mPa·s	اللزوجة (DIN EN ISO 2555؛ المغزل 3؛ 20 min-1؛ 23 °C)
1	**8±**		قيمة pH (DIN ISO 976)

بيانات أخرى: تساعد هذه البيانات على توصيف المنتج بصورة أفضل. لا تُحدد بانتظام ولا تشكّل جزءًا من المواصفات.

التفاوت المسموح	القيمة	الوحدة	البند
-	نحو **0,5**	µm	المشتت حجم الجسيمات
-	نحو **0**	°C	أدنى درجة حرارة لتكوّن الغشاء **(TMFP) (DIN ISO 2115)**
-	نحو **1**	g/cm^3	الكثافة (ISO 8962)
	شبه صافٍ، شديد الالتصاق		الغشاء * المظهر
-	أقل من **-65**	°C	درجة حرارة الانتقال الزجاجي (DIN 53 765 Tg؛ DSC؛ معدل التسخين 10 K/ min)

* جُفف في مناخ قياسي عند 23 °C ورطوبة نسبية (DIN EN 23 270) 50 %

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es