

PRIMER CEMENT GRIP

COMPOSITION

Le **PRIMER CEMENT GRIP** est un primaire fixateur et consolidant à base d'eau. Faible absorption d'eau, forme un film superficiel.

Stabilisation :

Agents tensioactifs, non ioniques.

Applications recommandées :

Liant pour mastics acryliques élastiques en pâte.

Transformation :

Le **PRIMER CEMENT GRIP** sèche en formant un film très élastique, très collant et résistant à l'alcalinité.

Il possède de bonnes propriétés de pigmentation et peut donc être mélangé aux charges les plus variées. Le **PRIMER CEMENT GRIP** apporte de l'élasticité aux mélanges et améliore l'adhérence sur les supports les plus divers.

Le **PRIMER CEMENT GRIP** confère aux mélanges avec liants hydrauliques (dont la compatibilité doit être vérifiée dans chaque cas) élasticité, adhérence, résistance aux alcalis et aux rayons UV, permettant de nombreuses applications, par exemple en imperméabilisation, etc.

APPLICATIONS

Le **PRIMER CEMENT GRIP** est une dispersion utilisée pour la modification de mélanges à base de ciment.

Le **PRIMER CEMENT GRIP** convient particulièrement comme liant pour mortiers flexibles et coulis d'étanchéité minéraux.

Le **PRIMER CEMENT GRIP** convient également à la formulation de systèmes de traitement des fissures et de produits barrière anti-humidité.

CONDITIONNEMENT

Seaux de 5 kg et 10 kg

STOCKAGE

Conservation et stockage :

La dispersion contient une certaine quantité de conservateur pour prévenir l'attaque de micro-organismes.

Pour protéger suffisamment le produit contre la contamination microbienne lors de son stockage en fûts ouverts ou en cuves de stockage, il faut incorporer les conservateurs habituels des dispersions plastiques, même si la dispersion contient déjà un conservateur. Leur compatibilité et leur efficacité doivent être vérifiées. De plus, les cuves et les lignes d'installation doivent être maintenues convenablement propres.

Le **PRIMER CEMENT GRIP** ne doit pas être stocké plus de **12 mois** avant sa transformation, à une température aussi uniforme que possible **comprise entre 5 et 25 °C**, et doit être protégé principalement du **gel**. En outre, une fois les fûts et conteneurs ouverts, il faut s'assurer de les stocker parfaitement fermés. Afin d'éviter l'incorporation au produit final d'éventuelles peaux et grumeaux formés pendant le stockage de la dispersion, en raison de son caractère filmogène, celle-ci doit être **filtrée ou tamisée** avant son utilisation.

Les valeurs déterminées par notre laboratoire de contrôle qualité au moment de l'autorisation de mise en vente du produit peuvent varier en fonction de la durée et des conditions de stockage et s'écarter des limites mentionnées.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Le **PRIMER CEMENT GRIP** n'est pas un produit dangereux au sens des directives de l'UE. Sa fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

Une utilisation sans mesures de sécurité particulières est recommandée ; seules les règles légales de santé au travail s'appliquent.

DILUTION

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI.

Selon la porosité, la nature et les caractéristiques du support, ainsi que les exigences du produit de finition, il peut être dilué avec de l'eau courante à **2/1**, selon la porosité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Unité	Valeur	Tol.
Teneur en solides (DIN ISO 1625 ; 1 h ; 105 °C)	%	60±	1
Viscosité (DIN EN ISO 2555 ; broche 3 ; 20 min ⁻¹ ; 23 °C)	mPa·s	3 000±	1 000
Valeur du pH (DIN ISO 976)		8±	1

Autres données :

Ces données servent à mieux caractériser le produit. Elles ne sont pas déterminées régulièrement et ne font pas partie de la spécification.

Paramètre	Unité	Valeur	Tol.
Dispersion Taille des particules	µm	Env. 0,5	-
Température minimale de formation du film (TMFF) (DIN ISO 2115)	°C	Env. 0	-
Densité (ISO 8962)	g/cm ³	Env. 1	-
Film * Aspect	Presque transparent, très collant		
Température de transition vitreuse Tg (DIN 53 765 ; DSC ; vitesse de chauffe 10 K/min)	°C	Inférieure à -65	-

* Séché en climat normalisé à 23 °C et 50 % d'humidité relative (DIN EN 23 270)

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.