satine
satine.com

SCHEDA TECNICA

PRIMER CEMENT GRIP

COMPOSIZIONE

PRIMER CEMENT GRIP è un primer fissativo e consolidante a base acqua. Bassa assorbenza d'acqua, forma una pellicola superficiale.

Stabilizzazione:

Tensioattivi non ionici.

Applicazioni consigliate:

Legante per sigillanti acrilici elastici in pasta.

Lavorazione:

PRIMER CEMENT GRIP asciuga formando una pellicola molto elastica, molto adesiva e resistente all'alcalinità.

Possiede buone proprietà di pigmentazione e può quindi essere miscelato con le cariche più varie. **PRIMER CEMENT GRIP** conferisce elasticità alle miscele e migliora l'adesione sui supporti più diversi.

PRIMER CEMENT GRIP conferisce alle miscele con leganti idraulici (la cui compatibilità deve essere verificata caso per caso) elasticità, adesione e resistenza agli alcali e ai raggi UV, consentendo numerose applicazioni, ad esempio nell'impermeabilizzazione, ecc.

APPLICAZIONI

PRIMER CEMENT GRIP è una dispersione utilizzata per la modifica di miscele a base di cemento.

PRIMER CEMENT GRIP è particolarmente adatto come legante per malte flessibili e boiacche impermeabilizzanti minerali.

PRIMER CEMENT GRIP è inoltre adatto per la formulazione di sistemi per il trattamento delle fessure e di barriere contro l'umidità.

CONFEZIONI

Secchi da 5 kg e 10 kg

STOCCAGGIO

Conservazione e stoccaggio:

La dispersione contiene una certa quantità di conservante per prevenire l'attacco di microrganismi.

Per proteggere sufficientemente il prodotto dalla contaminazione microbica durante lo stoccaggio in fusti aperti o in serbatoi di stoccaggio, devono essere aggiunti i conservanti abituali per le dispersioni plastiche, anche se la dispersione contiene già un conservante. Ne vanno verificate la compatibilità e l'efficacia. Inoltre, i serbatoi e le linee dell'impianto devono essere mantenuti adeguatamente puliti.

PRIMER CEMENT GRIP non deve essere stoccato per più di **12 mesi** prima della lavorazione, a una temperatura il più possibile uniforme **compresa tra 5 e 25 °C**, e deve essere protetto soprattutto dal **gelo**. Inoltre, una volta aperti i fusti e i contenitori, occorre assicurarsi di conservarli ben chiusi. Per evitare che le eventuali pellicine e grumi formatisi durante lo stoccaggio della dispersione, a causa della sua natura filmogena, finiscano nel prodotto finale, la dispersione deve essere **filtrata o setacciata** prima dell'uso.

I valori determinati dal nostro laboratorio di controllo qualità al momento dell'autorizzazione alla vendita del prodotto possono variare in funzione del tempo e delle condizioni di stoccaggio e discostarsi dai limiti indicati.

SICUREZZA E IGIENE

PRIMER CEMENT GRIP non è un prodotto pericoloso ai sensi delle direttive UE. La scheda di dati di sicurezza è fornita su richiesta.

Si raccomanda l'uso senza particolari misure di sicurezza; si applicano soltanto le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro.

DILUIZIONE

PRODOTTO PRONTO ALL'USO.

A seconda della porosità, della natura e delle caratteristiche del supporto, nonché delle esigenze del prodotto di finitura, può essere diluito con **acqua di rete 2/1**, in base alla porosità.

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

satine
satine.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro	Unità	Valore	Tol.
Contenuto di solidi (DIN ISO 1625; 1 h; 105 °C)	%	**60±**	1
Viscosità (DIN EN ISO 2555; mandrino 3; 20 min^{-1}; 23 °C)	mPa·s	**3.000±**	1.000
Valore del pH (DIN ISO 976)		**8±**	1

Altri dati:

Questi dati servono a caratterizzare meglio il prodotto. Non vengono determinati regolarmente e non fanno parte della specifica.

Parametro	Unità	Valore	Tol.
Dispersione Dimensione delle particelle	µm	**Circa 0,5**	–
Temperatura minima di formazione del film (MFT) (DIN ISO 2115)	°C	**Circa 0**	–
Densità (ISO 8962)	g/cm^3	**Circa 1**	–
Film * Aspetto		**Quasi trasparente, molto adesivo**	
Temperatura di transizione vetrosa Tg (DIN 53 765; DSC; velocità di riscaldamento 10 K/min)	°C	**Inferiore a -65**	–

* *Essiccato in clima normalizzato a 23 °C e 50 % di umidità relativa (DIN EN 23 270)*

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es