PRIMER CEMENT GRIP

SAMMENSETNING

PRIMER CEMENT GRIP er en vannbasert forseglende og konsoliderende primer. Lav vannabsorpsjon, danner en overflatefilm.

Stabilisering:

Overflateaktive stoffer, ikke-ionisk.

Anbefalte bruksområder:

Bindemiddel for elastiske akrylfugemasser i pastaform.

Bearbeiding:

PRIMER CEMENT GRIP tørker og danner en svært elastisk, meget klebrig og alkalibestandig film.

Det har gode pigmenteringsegenskaper og kan derfor blandes med de mest ulike fyllstoffene. **PRIMER CEMENT GRIP** gir blandingene elastisitet og forbedrer heften på de mest ulike underlag.

PRIMER CEMENT GRIP gir blandinger med hydrauliske bindemidler (hvis kompatibilitet må kontrolleres i hvert enkelt tilfelle) elastisitet, hefteevne, motstand mot alkalier og UV-stråler, og åpner for en rekke bruksområder, for eksempel vanntetting osv.

ANVENDELSER

PRIMER CEMENT GRIP er en dispersjon som brukes til modifisering av sementbaserte blandinger.

PRIMER CEMENT GRIP er særlig egnet som bindemiddel for fleksible mørtler og mineralske tetningsslurryer.

PRIMER CEMENT GRIP er også egnet til formulering av systemer for tetting av sprekker og fuktsperrende masser.

LEVERINGSFORM



Bøtte på 5 kg og 10 kg

OPPBEVARING

Konservering og lagring:

Dispersjonen inneholder en viss mengde konserveringsmiddel for å forebygge angrep fra mikroorganismer.

For å beskytte produktet tilstrekkelig mot mikrobiell forurensning under lagring i åpne tønner eller lagertanker må de vanlige konserveringsmidlene for plastdispersjoner tilsettes, selv om dispersjonen allerede inneholder konserveringsmiddel. Kompatibilitet og effekt må testes. I tillegg må tankene og rørledningene i anlegget holdes forsvarlig rene.

PRIMER CEMENT GRIP bør ikke lagres lenger enn **12 måneder** før bearbeiding, ved en så jevn temperatur som mulig **mellom 5 og 25 °C**, og må særlig beskyttes mot **frost**. Når tønner og beholdere er åpnet, må det dessuten sikres at de lagres helt lukket. For å unngå at eventuelle hudlag og klumper som kan ha dannet seg under lagringen av dispersjonen, på grunn av dens filmdannende egenskaper, kommer med i sluttproduktet, må den **filtreres eller siles** før bruk.

Verdiene som ble fastsatt av vårt kvalitetskontrolllaboratorium på tidspunktet for godkjenning for salg av produktet, kan endre seg avhengig av tid og lagringsforhold og avvike fra de oppgitte grensene.

SIKKERHET OG HYGIENE

PRIMER CEMENT GRIP er **ikke et farlig produkt** i henhold til EU-direktivene. Sikkerhetsdatabladet leveres på forespørsel.

Det anbefales å bruke produktet uten spesielle sikkerhetstiltak, kun i samsvar med gjeldende lovfestede regler for arbeidshelse.

FORTYNNING

BRUKSKLART PRODUKT.

Avhengig av underlagets porøsitet, art og egenskaper, samt kravene til sluttproduktet, kan det fortynnes med **springvann 2/1**, avhengig av porøsiteten.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es

TEKNISKE EGENSKAPER

Egenskap	Enhet	Verdi	Tol.
Faststoffinnhold (DIN ISO 1625; 1 t; 105 °C)	%	**60±**	1
Viskositet (DIN EN ISO 2555; spindel 3; 20 min^{-1}; 23 °C)	mPa·s	**3000±**	1000
pH-verdi (DIN ISO 976)		**8±**	1

Andre data:

Disse dataene brukes til en bedre karakterisering av produktet. De bestemmes ikke regelmessig og er ikke en del av spesifikasjonen.

Egenskap	Enhet	Verdi	Tol.
Dispersjon Partikkelstørrelse	µm	**Ca. 0,5**	–
Minste filmdannelsestemperatur, MFT (DIN ISO 2115)	°C	**Ca. 0**	–
Densitet (ISO 8962)	g/cm^3	**Ca. 1**	–
Film * Utseende		**Nesten klar, svært klebrig**	
Glassovergangstemperatur Tg (DIN 53 765; DSC; oppvarmingshastighet 10 K/min)	°C	**Under -65**	–

* *Film tørket i normalklima på 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet (DIN EN 23 270)*

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es