satine
satine.com

FICHA TÉCNICA

PRIMER CEMENT GRIP

COMPOSIÇÃO

PRIMER CEMENT GRIP é um primário selante e consolidante de base aquosa. Baixa absorção de água, forma uma película superficial.

Estabilização: Substâncias tensioativas, não iónico.

Aplicações recomendadas: Ligante para selantes acrílicos elásticos em pasta.

Transformação: PRIMER CEMENT GRIP seca formando uma película altamente elástica, muito pegajosa e resistente à alcalinidade.

Possui boas propriedades de pigmentação e pode, por isso, misturar-se com as mais variadas cargas. PRIMER CEMENT GRIP confere elasticidade às misturas e melhora a aderência aos mais diversos fundos.

PRIMER CEMENT GRIP confere às misturas com ligantes hidráulicos (cuja compatibilidade deve ser verificada em cada caso) elasticidade, aderência, resistência aos álcalis e aos raios UV, permitindo inúmeras aplicações, como por exemplo em impermeabilização, etc.

APLICAÇÕES

PRIMER CEMENT GRIP é uma dispersão utilizada para modificar misturas de base cimentícia.

PRIMER CEMENT GRIP é especialmente adequado como ligante para argamassas flexíveis e lamas selantes minerais.

PRIMER CEMENT GRIP é também adequado para a formulação de sistemas de selagem de fendas e compostos de barreira contra a humidade.

APRESENTAÇÃO

Baldes de 5 kg e 10 kg

ARMAZENAMENTO

Conservação e armazenamento: A dispersão contém uma determinada quantidade de conservante para prevenir o ataque de microrganismos.

Para proteger suficientemente o produto contra a contaminação microbiana durante o armazenamento em bidões abertos ou em tanques de armazenamento, devem incorporar-se os conservantes habituais das dispersões plásticas, apesar de a dispersão já conter conservante. A sua compatibilidade e eficácia devem ser testadas. Além disso, os tanques e as linhas da instalação devem ser mantidos devidamente limpos.

PRIMER CEMENT GRIP não deve ser armazenado durante mais de 12 meses antes da transformação, a uma temperatura tão uniforme quanto possível entre 5 e 25 °C, e deve ser protegido principalmente das geadas. Além disso, depois de abertos os bidões e recipientes, é necessário garantir que são armazenados perfeitamente fechados. Para evitar a incorporação no produto final de eventuais películas e grumos que se possam ter formado durante o armazenamento da dispersão, devido ao seu caráter filmogénico, esta deve ser filtrada ou peneirada antes da utilização.

Os valores determinados pelo nosso Laboratório de Controlo de Qualidade no momento da autorização de venda do produto podem alterar-se em função do tempo e das condições de armazenamento e afastar-se dos limites indicados.

SEGURANÇA E HIGIENE

PRIMER CEMENT GRIP não é um produto perigoso na aceção das Diretivas da UE. A sua Ficha de Dados de Segurança é fornecida a pedido.

Recomenda-se a utilização sem medidas especiais de segurança, apenas as normas legais de saúde no trabalho.

DILUIÇÃO

PRODUTO PRONTO A USAR. Conforme a porosidade, a natureza e as características do suporte, bem como os requisitos do produto de acabamento, pode diluir-se com água da rede 2/1, conforme a porosidade.

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conceito	Unidade	Valor	Tol
Teor de sólidos (DIN ISO 1625; 1 h; 105 °C)	%	**60±**	1
Viscosidade (DIN EN ISO 2555; fuso 3; 20 min-1; 23 °C)	mPa·s	**3000±**	1000
Valor pH (DIN ISO 976)		**8±**	1

Outros dados: Estes dados servem para uma melhor caracterização do produto. Não são determinados regularmente e não fazem parte da Especificação.

Conceito	Unidade	Valor	Tol
Dispersão Dimensão da partícula	µm	**Aprox. 0,5**	-
Temperatura mínima de formação de película (TMFP) (DIN ISO 2115)	°C	**Aprox. 0**	-
Densidade (ISO 8962)	g/cm^3	**Aprox. 1**	-
Película * Aspeto		**Quase límpida, muito pegajosa**	
Temperatura de transição vítrea Tg (DIN 53 765; DSC; vel. de aquecimento 10 K/min)	°C	**Abaixo de -65**	-

* Seca em clima normalizado de 23 °C e 50 % de humidade relativa (DIN EN 23 270)

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es