PRIMER CEMENT GRIP

BİLEŞİM

PRIMER CEMENT GRIP, su bazlı, mühürleyici ve sağlamlaştırıcı bir astardır. Düşük su emilimine sahiptir, yüzeyde film oluşturur.

Stabilizasyon:

Yüzey aktif maddeler, iyonik olmayan.

Önerilen uygulamalar:

Elastik akrilik macun şeklindeki sızdırmazlık malzemeleri için bağlayıcı.

İşleme:

PRIMER CEMENT GRIP kuruduğunda son derece elastik, çok yapışkan ve alkaliye dayanıklı bir film oluşturur.

İyi pigmentasyon özelliklerine sahiptir ve bu nedenle çok çeşitli dolgu maddeleriyle karıştırılabilir. **PRIMER CEMENT GRIP**, karışımlara elastikiyet kazandırır ve çok çeşitli alt yüzeylerde yapışmayı iyileştirir.

PRIMER CEMENT GRIP, hidrolik bağlayıcılı karışımlara (uyumluluğu her durumda kontrol edilmelidir) elastikiyet, yapışma, alkali ve UV ışınlarına dayanıklılık kazandırır; örneğin su yalıtımı vb. birçok uygulamaya olanak tanır.

UYGULAMALAR

PRIMER CEMENT GRIP, çimento bazlı karışımların modifikasyonunda kullanılan bir dispersiyondur.

PRIMER CEMENT GRIP, esnek harçlar ve mineral sızdırmazlık şerbetleri (slurry) için bağlayıcı olarak özellikle uygundur.

PRIMER CEMENT GRIP, ayrıca çatlak sızdırmazlık sistemlerinin ve nem bariyeri bileşiklerinin formülasyonu için de uygundur.

AMBALAJ



5 kg ve 10 kg'lık kova

SAKLAMA KOŞULLARI

Koruma ve depolama:

Dispersiyon, mikroorganizmaların etkisini önlemek için belirli miktarda koruyucu içerir.

Ürünün açık variller veya depolama tanklarında depolanması sırasında mikrobiyal kontaminasyona karşı yeterince korunması için, dispersiyon zaten koruyucu içeriyor olsa da plastik dispersiyonlarda kullanılan olağan koruyucular eklenmelidir. Uyumlulukları ve etkinlikleri test edilmelidir. Ayrıca tanklar ve tesisat hatları uygun şekilde temiz tutulmalıdır.

PRIMER CEMENT GRIP, işlenmeden önce **12 ay**dan uzun süre depolanmamalı; mümkün olduğunca sabit bir sıcaklıkta, **5 ile 25 °C arasında** saklanmalı ve özellikle **dondan** korunmalıdır. Ayrıca variller ve konteynerler açıldıktan sonra mükemmel şekilde kapalı olarak depolandıklarından emin olunmalıdır. Dispersiyonun depolanması sırasında film oluşturma özelliği nedeniyle oluşmuş olabilecek kabuk ve topakların nihai ürüne karışmasını önlemek için, kullanmadan önce **süzülmeli veya elenmelidir**.

Ürünün satışa onaylandığı sırada Kalite Kontrol Laboratuvarımız tarafından belirlenen değerler, zamana ve depolama koşullarına bağlı olarak değişebilir ve belirtilen sınırlardan sapabilir.

GÜVENLİK VE HİJYEN

PRIMER CEMENT GRIP, AB Direktifleri anlamında **tehlikeli bir ürün değildir**. Talep üzerine Güvenlik Bilgi Formu sağlanır.

Özel güvenlik önlemleri olmadan, yalnızca yasal iş sağlığı kurallarına uyularak kullanılması tavsiye edilir.

SEYRELTME

KULLANIMA HAZIR ÜRÜN.

Alt yüzeyin gözenekliliğine, yapısına ve özelliklerine, ayrıca son kat ürünün gereksinimlerine göre **musluk suyuyla 2/1** oranında seyreltilebilir, gözenekliliğe bağlı olarak.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parametre	Birim	Değer	Tol.
Katı madde içeriği (DIN ISO 1625; 1 saat; 105 °C)	%	**60±**	1
Viskozite (DIN EN ISO 2555; iğne 3; 20 dak^{-1}; 23 °C)	mPa·s	**3000±**	1000
pH değeri (DIN ISO 976)		**8±**	1

Diğer veriler:

Bu veriler ürünün daha iyi tanımlanmasına yardımcı olur. Düzenli olarak belirlenmezler ve şartnamenin parçası değildir.

Parametre	Birim	Değer	Tol.
Dispersiyon Parçacık boyutu	µm	**Yakl. 0,5**	–
Minimum film oluşum sıcaklığı, TMFP (DIN ISO 2115)	°C	**Yakl. 0**	–
Yoğunluk (ISO 8962)	g/cm^3	**Yakl. 1**	–
Film * Görünüm		**Neredeyse şeffaf, çok yapışkan**	
Camsı geçiş sıcaklığı Tg (DIN 53 765; DSC; ısıtma hızı 10 K/dak)	°C	**-65'in altında**	–

* *Film, 23 °C sıcaklık ve %50 bağıl nem standart iklim koşullarında kurutulmuştur (DIN EN 23 270)*

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es