

PRIMER CEMENT

SKŁAD

PRIMER CEMENT to grunt uszczelniająco-wzmacniający na bazie wody. Grunt w roztworze wodnym na bazie emulsji akrylowych, bez rozpuszczalnika organicznego i wolny od produktów bitumicznych. Niska nasiąkliwość, tworzy powłokę powierzchniową.

ZASTOSOWANIA

PRIMER CEMENT został opracowany do przygotowania powierzchni, a w szczególności do wzmacniania i uszczelniania podłoży, które tego wymagają. Optymalizuje również kotwienie lub zagęszczenie podłoży.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

PRIMER CEMENT nie jest toksyczny, niebezpieczny ani łatwopalny w normalnych warunkach użytkowania.

Zaleca się stosowanie bez szczególnych środków bezpieczeństwa; obowiązują wyłącznie ustawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

OPAKOWANIA



Kanister 5 l i 25 l

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Suchy w dotyku:	1 godzina
Odporność na mróz:	Dobra
Ponowne malowanie:	12 godzin
Odporność na warunki zewnętrzne:	Alifatyczny, odporny na UV.
Odporność na zmydlenie:	Dobra
Przyczepność:	Dobra na podłożu chłonnym
Wykończenie:	Połysk zależny od wydajności
Zalecana grubość:	50 µm
Wydajność:	± 20 m ² /kg. W zależności od powierzchni

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w temperaturze od 5 do 40 °C w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać dłużej niż dwanaście miesięcy.

ROZCIEŃCZANIE

PRODUKT GOTOWY DO UŻYCIA.

W zależności od porowatości, rodzaju i właściwości podłoża oraz wymagań produktu wykończeniowego można go stosować w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej 1/1, 1/2 albo 1/3 wodą z sieci wodociągowej.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es