satine
satine.com

FICHA TÉCNICA

PRIMER CEMENT

COMPOSIÇÃO

PRIMER CEMENT é um primário selante e consolidante de base aquosa. Primário em solução aquosa à base de emulsões acrílicas sem solventes orgânicos e isento de produtos betuminosos. Baixa absorção de água, forma uma película superficial.

APLICAÇÕES

PRIMER CEMENT foi desenvolvido para a preparação de superfícies, especialmente concebido para consolidar e selar suportes que o necessitem. Também para otimizar a ancoragem ou compactação dos suportes.

SEGURANÇA E HIGIENE

PRIMER CEMENT não é tóxico, perigoso nem inflamável em condições normais de manuseamento.

Recomenda-se a utilização sem medidas especiais de segurança, apenas as normas legais de saúde no trabalho.

APRESENTAÇÃO



Garrafão de: 5 L e 25 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Secagem ao toque:	1 hora
Estabilidade às geadas:	Boa
Repintura:	12 horas
Resistência no exterior:	Alifático, resistente aos UV.
Resistência à saponificação:	Boa
Aderência:	Boa em suporte absorvente
Acabamento:	Brilho conforme o rendimento
Espessura recomendada:	50 µm
Rendimento:	± 20 m²/kg. Conforme a superfície

ARMAZENAMENTO

Deve conservar-se entre 5 e 40 ºC na embalagem original. Não armazenar durante mais de doze meses.

DILUIÇÃO

PRODUTO PRONTO A USAR.

Conforme a porosidade, a natureza e as características do suporte, bem como os requisitos do produto de acabamento, pode utilizar-se puro ou diluído 1/1, 1/2 ou 1/3 com água da rede.

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es