

PRIMER CEMENT TACK

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το **PRIMER CEMENT TACK** είναι αστάρι πρόσφυσης και ενίσχυσης με βάση το νερό. Χαμηλή απορροφητικότητα νερού, σχηματίζει επιφανειακό υμένιο.

Σταθεροποίηση:

Μη ιοντικά τασιενεργά.

Συνιστώμενες εφαρμογές:

Συνδετικό για ελαστικά ακρυλικά στεγανωτικά σε μορφή πάστας.

Επεξεργασία:

Το **PRIMER CEMENT TACK** στεγνώνει σχηματίζοντας πολύ ελαστικό υμένιο, με πολύ υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην αλκαλικότητα.

Διαθέτει καλές ιδιότητες χρωστικής και, ως εκ τούτου, μπορεί να αναμειχθεί με τα πιο ποικίλα πληρωτικά. Το **PRIMER CEMENT TACK** προσδίδει ελαστικότητα στα μείγματα και βελτιώνει την πρόσφυση στα πιο διαφορετικά υποστρώματα.

Το **PRIMER CEMENT TACK** προσδίδει στα μείγματα με υδραυλικά συνδετικά (η συμβατότητα των οποίων πρέπει να ελέγχεται κατά περίπτωση) ελαστικότητα, πρόσφυση και αντοχή στα αλκάλια και στην υπεριώδη ακτινοβολία, επιτρέποντας πολλές εφαρμογές, π.χ. στη στεγανοποίηση κ.λπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **PRIMER CEMENT TACK** είναι διασπορά που χρησιμοποιείται για την τροποποίηση μειγμάτων με βάση το τσιμέντο.

Το **PRIMER CEMENT TACK** είναι ιδιαίτερα κατάλληλο ως συνδετικό για εύκαμπτα κονιάματα και ορυκτά στεγανωτικά τσιμεντοπολτού.

Το **PRIMER CEMENT TACK** είναι επίσης κατάλληλο για τη σύνθεση συστημάτων επεξεργασίας ρωγμών και φραγμάτων υγρασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Δοχεία 5 l και 25 l

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Συντήρηση και αποθήκευση:

Η διασπορά περιέχει μια ποσότητα συντηρητικού για την πρόληψη της προσβολής από μικροοργανισμούς.

Για την επαρκή προστασία του προϊόντος από μικροβιακή μόλυνση κατά την αποθήκευση σε ανοιχτά βαρέλια ή σε δεξαμενές αποθήκευσης, πρέπει να προστεθούν τα συνήθη συντηρητικά για πλαστικές διασπορές, ακόμη και αν η διασπορά περιέχει ήδη συντηρητικό. Πρέπει να ελέγχονται η συμβατότητα και η αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, οι δεξαμενές και οι γραμμές της εγκατάστασης πρέπει να διατηρούνται επαρκώς καθαρές.

Το **PRIMER CEMENT TACK** δεν πρέπει να αποθηκεύεται για περισσότερο από **12 μήνες** πριν από την επεξεργασία, σε θερμοκρασία όσο το δυνατόν ομοιόμορφη, **μεταξύ 5 και 25 °C**, και πρέπει να προστατεύεται κυρίως από τον **παγετό**. Επιπλέον, μόλις ανοιχτούν τα βαρέλια και τα δοχεία, πρέπει να διασφαλίζεται ότι διατηρούνται καλά κλειστά. Για να αποφευχθεί η παρουσία στο τελικό προϊόν τυχόν υμενίων και σβώλων που σχηματίστηκαν κατά την αποθήκευση της διασποράς, λόγω της υμενοποιητικής της φύσης, η διασπορά πρέπει να **φιλτράρεται ή να κοσκινίζεται** πριν από τη χρήση.

Οι τιμές που προσδιορίστηκαν από το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου μας κατά την έγκριση διάθεσης του προϊόντος στην αγορά μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με τον χρόνο και τις συνθήκες αποθήκευσης και να αποκλίνουν από τα αναφερόμενα όρια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Το **PRIMER CEMENT TACK** δεν είναι επικίνδυνο προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται κατόπιν αιτήματος.

Συνιστάται η χρήση χωρίς ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας· ισχύουν μόνο οι νομοθετικές διατάξεις για την ασφάλεια στην εργασία.

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝ.

Ανάλογα με την πορώδη φύση, το είδος και τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος, καθώς και τις απαιτήσεις του προϊόντος τελικής επιφάνειας, μπορεί να αραιωθεί με **νερό δικτύου σε αναλογία 2/1**. **ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΡΑΙΩΤΟ**

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Μονάδα	Τιμή	Ανοχή
Περιεκτικότητα σε στερεά (DIN ISO 1625; 1 h; 105 °C)	%	60±	1
Ιξώδες (DIN EN ISO 2555; ατρακτίδιο 3; 20 min ⁻¹ ; 23 °C)	mPa·s	3.000±	1.000
Τιμή pH (DIN ISO 976)		8±	1

Λοιπά στοιχεία:

Τα στοιχεία αυτά χρησιμεύουν για τον καλύτερο χαρακτηρισμό του προϊόντος. Δεν προσδιορίζονται σε τακτική βάση και δεν αποτελούν μέρος της προδιαγραφής.

Παράμετρος	Μονάδα	Τιμή	Ανοχή
Διασπορά Μέγεθος σωματιδίων	μm	Περίπου 0,5	–
Ελάχιστη θερμοκρασία σχηματισμού υμενίου (MFT) (DIN ISO 2115)	°C	Περίπου 0	–
Πυκνότητα (ISO 8962)	g/cm ³	Περίπου 1	–
Υμένιο * Όψη		Σχεδόν διαφανές, πολύ κολλώδες	
Θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης Tg (DIN 53 765; DSC; ρυθμός θέρμανσης 10 K/min)	°C	Κάτω από -65	–

* Στέγνωμα σε τυποποιημένες κλιματικές συνθήκες 23 °C και 50 % σχετικής υγρασίας (DIN EN 23 270)

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es