

PRIMER CEMENT TACK

COMPOSICION

El **PRIMER CEMENT TACK**, es una imprimación selladora y consolidante en base agua. Baja absorción de agua, forma película superficial.

Estabilización:

Sustancias tenso activas, no iónico.

Aplicaciones recomendadas:

Ligante para sellantes acrílicos elásticos en pasta.

Transformación:

El **PRIMER CEMENT TACK** seca formando una película altamente elástica, muy pegajosa y resistente a la alcalinidad.

Posee buenas propiedades de pigmentación y puede, por lo tanto, mezclarse con las cargas más variadas. El **PRIMER CEMENT TACK**, aporta elasticidad a las mezclas y mejora la adherencia sobre los más diversos fondos.

El **PRIMER CEMENT TACK** confiere a las mezclas con ligantes hidráulicos (cuya compatibilidad ha de verificarse en cada caso) elasticidad, adherencia, resistencia a los álcalis y a los rayos UV, permitiendo numerosas aplicaciones, como por ejemplo en impermeabilización, etc.

APLICACIONES

El **PRIMER CEMENT TACK** es una dispersión utilizada para la modificación de mezclas en base cemento.

El **PRIMER CEMENT TACK** es especialmente adecuado como Ligante para morteros flexibles y slurries sellantes minerales.

El **PRIMER CEMENT TACK** también es adecuado para la formulación de sistemas de sellado de grietas y compuestos barrera antihumedad.

PRESENTACION

Garrafa de 5 LT y 25 LT



ALMACENAJE

Conservación y almacenamiento:

La dispersión contiene cierta cantidad de conservante para prevenir el ataque de microorganismos.

Para proteger el producto suficientemente frente a la contaminación microbiana durante su almacenamiento en bidones abiertos o en tanques de almacenamiento han de incorporarse los conservantes habituales de las dispersiones plásticas, a pesar de que la dispersión ya contenga conservante. Ha de probarse su compatibilidad y efectividad. Además, se ha de mantener los tanques y las líneas de instalación adecuadamente limpios.

El **PRIMER CEMENT TACK** no debe almacenarse más de 12 meses antes de su transformación, a una temperatura lo más uniforme posible entre los 5 y 25 °C y ha de protegerse principalmente de las heladas. Además, una vez abiertos los bidones y contenedores hay que asegurarse de almacenarlos perfectamente cerrados. Con el fin de evitar la incorporación al producto final de posibles pieles y grumos que se hayan podido originar durante el almacenamiento de la emulsión, debido a su carácter filmógeno, ésta debe ser filtrada o tamizada antes de su uso.

Los valores determinados por nuestro Laboratorio de Control de Calidad en el momento de la autorización para la venta del producto pueden modificarse en función del tiempo y de las condiciones de almacenamiento y distanciarse de los límites mencionados.

SEGURIDAD E HIGIENE

El **PRIMER CEMENT TACK** no es ningún producto peligroso en el sentido de las Directivas de la UE. Bajo petición se suministra su Ficha de Datos de Seguridad.

Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales de salud laboral

DILUCION

PRODUCTO AL USO.

Según la porosidad, naturaleza y características del soporte, así como requerimientos del producto de acabado, se puede diluir con agua corriente 2/1, según porosidad. NUNCA APLICAR PURO

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Concepto	Unidad	Valor	Tol
Contenido en Sólidos (DIN ISO 1625; 1 h; 105°C)	%	60±	1
Viscosidad (DIN EN ISO 2555; husillo 3; 20 min -1; 23°C)	mPa·s	3000±	1000
Valor pH (DIN ISO 976)		8±	1

Otros datos:

Estos datos sirven para una mejor caracterización del producto. No se determinan regularmente y no forman parte de la Especificación.

Concepto	Unidad	Valor	Tol
Dispersión			
Tamaño de partícula	µm	Aprox. 0,5	--
Temperatura mínima de formación de película (TMFP) (DIN ISO 2115)	°C	Aprox. 0	--
Densidad (ISO 8962)	g/cm3	Aprox. 1	--
Película *			
Aspecto		Casi clara muy pegajosa	
Temperatura de transición vítrea Tg (DIN 53 765; DSC; vel. Calentamiento 10 K/min)	°C	Por debajo de -65	--

- secada en clima normalizado de 23°C y 50 % de humedad relativa (DIN EN 23 270)

Concepto	Unidad	Valor	Tol
Dispersión			
Tamaño de partícula	µm	Aprox. 0,5	--
Temperatura mínima de formación de película (TMFP) (DIN ISO 2115)	°C	Aprox. 0	--
Densidad (ISO 8962)	g/cm3	Aprox. 1	--
Película *			
Aspecto		Casi clara muy pegajosa	
Temperatura de transición vítrea Tg (DIN 53 765; DSC; vel. Calentamiento 10 K/min)	°C	Por debajo de -65	--

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.