PRIMER CEMENT TACK

KOOSTUMUS

PRIMER CEMENT TACK on vesipohjainen tiivistävä ja lujittava pohjuste. Veden imeytyminen on vähäistä, ja pinnalle muodostuu kalvo.

Stabilointi:

Pinta-aktiiviset aineet, ioniton.

Suositellut käyttökohteet:

Sideaine joustaviin akryylipohjaisiin tahnamaisiin tiivistysmassoihin.

Jatkokäsittely:

PRIMER CEMENT TACK kuivuu muodostaen erittäin joustavan, hyvin tahmean ja emäksenkestävän kalvon.

Sillä on hyvät pigmentointiominaisuudet, joten se voidaan sekoittaa monenlaisten täyteaineiden kanssa. **PRIMER CEMENT TACK** tuo seoksiin joustavuutta ja parantaa tartuntaa hyvin erilaisille alustoille.

PRIMER CEMENT TACK antaa hydraulisia sideaineita sisältäville seoksille (joiden yhteensopivuus on varmistettava tapauskohtaisesti) joustavuutta, tartuntaa sekä emäs- ja UV-säteilyn kestävyyttä, mikä mahdollistaa lukuisia käyttökohteita, kuten esimerkiksi vedeneristyksen jne.

KÄYTTÖKOHTEET

PRIMER CEMENT TACK on dispersio, jota käytetään sementtipohjaisten seosten muokkaamiseen.

PRIMER CEMENT TACK soveltuu erityisesti sideaineeksi joustaviin laasteihin ja mineraalisiin tiivistyslietteisiin (slurry).

PRIMER CEMENT TACK soveltuu myös halkeamien tiivistysjärjestelmien ja kosteussulkumassojen koostamiseen.

TOIMITUSMUOTO



Kanisteri 5 L ja 25 L

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytys ja varastointi:

Dispersio sisältää tietyn määrän säilöntäainetta mikro-organismien aiheuttaman pilaantumisen estämiseksi.

Jotta tuote olisi riittävästi suojattu mikrobikontaminaatiolta avatuissa tynnyreissä tai varastosäiliöissä varastoinnin aikana, on lisättävä muovidispersioille tavanomaisia säilöntäaineita, vaikka dispersio sisältääkin jo säilöntäainetta. Niiden yhteensopivuus ja tehokkuus on testattava. Lisäksi säiliöt ja laitteiston linjat on pidettävä asianmukaisesti puhtaina.

PRIMER CEMENT TACK -tuotetta ei saa varastoida yli **12 kuukautta** ennen jatkokäsittelyä, mahdollisimman tasaisessa lämpötilassa **5 ja 25 °C:n välillä**, ja se on suojattava erityisesti **pakkaselta**. Lisäksi tynnyrit ja säiliöt on avaamisen jälkeen varastoitava tiiviisti suljettuina. Jotta lopputuotteeseen ei pääsisi dispersion varastoinnin aikana sen kalvonmuodostuskyvyn vuoksi mahdollisesti syntyneitä kalvoja ja paakkuja, dispersio on **suodatettava tai seulottava** ennen käyttöä.

Laadunvalvontalaboratoriomme tuotteen myyntiin hyväksymishetkellä määrittämät arvot voivat muuttua ajan ja varastointiolosuhteiden mukaan ja poiketa mainituista rajoista.

TURVALLISUUS JA HYGIENIA

PRIMER CEMENT TACK ei ole vaarallinen tuote EU:n direktiivien tarkoittamassa mielessä. Pyynnöstä toimitetaan sen käyttöturvallisuustiedote.

Sitä suositellaan käytettäväksi ilman erityisiä turvatoimia, noudattamalla ainoastaan lakisääteisiä työterveysmääräyksiä.

LAIMENNUS

KÄYTTÖVALMIS TUOTE.

Alustan huokoisuuden, laadun ja ominaisuuksien sekä pintakäsittelytuotteen vaatimusten mukaan tuote voidaan laimentaa **vesijohtovedellä suhteessa 2/1. ÄLÄ KOSKAAN LEVITÄ LAIMENTAMATTOMANA**

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es

TEKNISET OMINAISUUDET

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo	Toler.
Kiintoainepitoisuus (DIN ISO 1625; 1 h; 105 °C)	%	**60±**	1
Viskositeetti (DIN EN ISO 2555; kara 3; 20 min^{-1}; 23 °C)	mPa·s	**3000±**	1000
pH-arvo (DIN ISO 976)		**8±**	1

Muut tiedot:

Nämä tiedot palvelevat tuotteen parempaa kuvaamista. Niitä ei määritetä säännöllisesti, eivätkä ne kuulu eritelmään.

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo	Toler.
Dispersio Hiukkaskoko	µm	**Noin 0,5**	–
Kalvonmuodostuksen minimilämpötila, MFFT (DIN ISO 2115)	°C	**Noin 0**	–
Tiheys (ISO 8962)	g/cm^3	**Noin 1**	–
Kalvo * Ulkonäkö		**Lähes kirkas, erittäin tahmea**	
Lasisiirtymälämpötila Tg (DIN 53 765; DSC; lämmitysnopeus 10 K/min)	°C	**Alle -65**	–

* *Kalvo kuivattu normaaliolosuhteissa, 23 °C:ssa ja 50 % suhteellisessa kosteudessa (DIN EN 23 270)*

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es