PRIMER CEMENT TACK

SAMENSTELLING

PRIMER CEMENT TACK is een afdichtende en verstevigende primer op waterbasis. Lage wateropname, vormt een oppervlaktefilm.

Stabilisatie:

Oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogeen.

Aanbevolen toepassingen:

Bindmiddel voor elastische acrylkitten in pastavorm.

Verwerking:

PRIMER CEMENT TACK droogt tot een zeer elastische, sterk kleverige en alkalibestendige film.

Het heeft goede pigmenteigenschappen en kan daarom met de meest uiteenlopende vulstoffen worden gemengd. **PRIMER CEMENT TACK** geeft de mengsels elasticiteit en verbetert de hechting op de meest uiteenlopende ondergronden.

PRIMER CEMENT TACK geeft mengsels met hydraulische bindmiddelen (waarvan de compatibiliteit in elk geval moet worden gecontroleerd) elasticiteit, hechting en weerstand tegen alkaliën en uv-straling, waardoor talrijke toepassingen mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld waterdichting, enz.

TOEPASSINGEN

PRIMER CEMENT TACK is een dispersie die wordt gebruikt voor de modificatie van mengsels op cementbasis.

PRIMER CEMENT TACK is bijzonder geschikt als bindmiddel voor flexibele mortels en mineraal afdichtende slurries.

PRIMER CEMENT TACK is ook geschikt voor de formulering van scheurafdichtingssystemen en vochtwerende barrièrecompounds.

LEVERINGSVORM



Jerrycan van 5 L en 25 L

OPSLAG

Bewaring en opslag:

De dispersie bevat een bepaalde hoeveelheid conserveermiddel om aantasting door micro-organismen te voorkomen.

Om het product voldoende te beschermen tegen microbiële verontreiniging tijdens de opslag in geopende vaten of in opslagtanks, moeten de gebruikelijke conserveermiddelen voor kunststofdispersies worden toegevoegd, ook al bevat de dispersie reeds een conserveermiddel. De compatibiliteit en doeltreffendheid ervan moeten worden getest. Bovendien moeten de tanks en de leidingen van de installatie naar behoren schoon worden gehouden.

PRIMER CEMENT TACK mag vóór de verwerking niet langer dan **12 maanden** worden opgeslagen, bij een zo constant mogelijke temperatuur **tussen 5 en 25 °C**, en moet vooral worden beschermd tegen **vorst**. Bovendien moet men, nadat vaten en containers zijn geopend, erop letten dat ze perfect gesloten worden bewaard. Om te voorkomen dat eventuele velletjes en klonten die tijdens de opslag van de dispersie zijn ontstaan, vanwege het filmvormende karakter ervan in het eindproduct terechtkomen, moet de dispersie vóór gebruik worden **gefilterd of gezeefd**.

De waarden die ons Laboratorium voor Kwaliteitscontrole heeft vastgesteld op het moment van de vrijgave van het product voor verkoop, kunnen veranderen naargelang de tijd en de opslagomstandigheden en kunnen afwijken van de vermelde grenzen.

VEILIGHEID EN HYGIËNE

PRIMER CEMENT TACK is **geen gevaarlijk product** in de zin van de EU-richtlijnen. Op verzoek wordt het veiligheidsinformatieblad verstrekt.

Gebruik zonder bijzondere veiligheidsmaatregelen wordt aanbevolen, alleen met inachtneming van de wettelijke arbeidsgezondheidsvoorschriften.

VERDUNNING

GEBRUIKSKLAAR PRODUCT.

Afhankelijk van de porositeit, de aard en de kenmerken van de ondergrond, evenals de eisen van het afwerkproduct, kan het product worden verdund met **leidingwater 2/1**. **NOOIT PUUR AANBRENGEN**

Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

TECHNISCHE KENMERKEN

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Tol.
Vaste-stofgehalte (DIN ISO 1625; 1 u; 105 °C)	%	**60±**	1
Viscositeit (DIN EN ISO 2555; spindel 3; 20 min^{-1}; 23 °C)	mPa·s	**3000±**	1000
pH-waarde (DIN ISO 976)		**8±**	1

Overige gegevens:

Deze gegevens dienen voor een betere karakterisering van het product. Ze worden niet regelmatig bepaald en maken geen deel uit van de specificatie.

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Tol.
Dispersie Deeltjesgrootte	µm	**Ca. 0,5**	–
Minimale filmvormingstemperatuur (MFT) (DIN ISO 2115)	°C	**Ca. 0**	–
Dichtheid (ISO 8962)	g/cm^3	**Ca. 1**	–
Film * Uiterlijk		**Bijna helder, zeer kleverig**	
Glasovergangstemperatuur Tg (DIN 53 765; DSC; verwarmingssnelheid 10 K/min)	°C	**Onder -65**	–

* *Film gedroogd in standaardklimaat van 23 °C en 50 % relatieve vochtigheid (DIN EN 23 270)*

Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es