satine
satine.com

技术数据表

PRIMER CEMENT TACK

组成

PRIMER CEMENT TACK 是一种水性封闭加固底涂。吸水率低，可形成表面膜。

稳定体系：非离子表面活性物质。

推荐应用：用于膏状弹性丙烯酸密封材料的粘结剂。

加工：PRIMER CEMENT TACK 干燥后形成高弹性、高粘性且耐碱的膜。

具有良好的颜料相容性，因此可与各种填料混合。PRIMER CEMENT TACK 赋予混合物弹性，并改善其在各种基面上的附着力。

PRIMER CEMENT TACK 可赋予含水硬性粘结料的混合物（须逐一验证相容性）弹性、附着力、耐碱性和耐紫外线性能，因此可广泛应用，例如用于防水等。

应用

PRIMER CEMENT TACK 是用于水泥基混合物改性的分散液。

PRIMER CEMENT TACK 特别适合作为柔性砂浆和矿物密封浆料的粘结剂。

PRIMER CEMENT TACK 也适用于配制裂缝密封系统和防潮阻隔材料。

包装规格



5 L 和 25 L 塑料桶

储存

保存与储存：分散液含有一定量的防腐剂，以防止微生物侵袭。

为在开口桶或储罐中储存期间充分防止产品受到微生物污染，即使分散液已含防腐剂，也必须加入塑料分散液常用的防腐剂。须验证其相容性和有效性。此外，储罐及设施管线必须保持适当清洁。

PRIMER CEMENT TACK 在加工前的储存时间不得超过 12 个月，温度应尽可能稳定在 5 至 25 °C，尤其应防冻。此外，桶及容器开封后，必须确保重新完全封闭后储存。由于分散液具有成膜性，储存期间可能形成结皮和团块；为防止这些进入最终产品，使用前应过滤或过筛。

本公司质量控制实验室在批准产品销售时测得的数值，可能随储存时间和条件变化，并偏离所述限值。

安全与卫生

依据欧盟指令，PRIMER CEMENT TACK 不属于危险产品。可按要求提供其安全数据表。

建议使用时无需采取特殊安全措施，只需遵守法定的职业卫生规定。

稀释

即用型产品。根据基层孔隙率、性质和特性，以及饰面产品的要求，可用自来水以 2/1 稀释。严禁原液直接施工。

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

技术特性

项目	单位	数值	公差
固体含量（DIN ISO 1625；1 h；105 °C）	%	**60±**	1
粘度（DIN EN ISO 2555；3 号转子；20 min-1；23 °C）	mPa·s	**3000±**	1000
pH 值（DIN ISO 976）		**8±**	1

其他数据：这些数据用于更充分地表征产品，并非常规测定项目，也不属于规格的一部分。

项目	单位	数值	公差
分散液 粒径	µm	约 **0,5**	-
最低成膜温度（TMFP）（DIN ISO 2115）	°C	约 **0**	-
密度（ISO 8962）	g/cm^3	约 **1**	-
膜 * 外观		几乎透明，粘性很强	
玻璃化转变温度 Tg（DIN 53 765；DSC；升温速率 10 K/min）	°C	低于 **-65**	-

* 在 23 °C、50 % 相对湿度的标准气候条件下干燥（DIN EN 23 270）

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es