satine
satine.com

TEKNİK BİLGİ FORMU

PRIMER CEMENT

BİLEŞİM

PRIMER CEMENT, su bazlı, mühürleyici ve sağlamlaştırıcı bir astardır. Organik çözücü içermeyen akrilik emülsiyonlara dayalı sulu çözelti halinde astardır ve bitümlü ürün içermez. Düşük su emilimine sahiptir, yüzeyde film oluşturur.

UYGULAMALAR

PRIMER CEMENT, yüzey hazırlığı için geliştirilmiştir; özellikle gerektiren alt yüzeyleri sağlamlaştırmak ve mühürlemek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca alt yüzeylerin tutunmasını veya sıkılaşmasını iyileştirmek için de kullanılır.

GÜVENLİK VE HİJYEN

PRIMER CEMENT, normal kullanım koşullarında **toksik, tehlikeli veya yanıcı değildir**.

Özel güvenlik önlemleri olmadan, yalnızca yasal iş sağlığı kurallarına uyularak kullanılması tavsiye edilir.

AMBALAJ



5 L ve 25 L'lik bidon

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dokunma kuruması:	1 saat
Donma dayanımı:	İyi
Tekrar boyama:	12 saat
Dış mekan dayanımı:	Alifatik, UV'ye dayanıklı.
Sabunlaşma dayanımı:	İyi
Yapışma:	Emici alt yüzeyde iyi
Son görünüm:	Parlaklık verime göre
Önerilen kalınlık:	50 µm
Verim:	± 20 m²/kg. Yüzeye göre

SAKLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında **5 ile 40 °C arasında** saklanmalıdır. **On iki aydan** uzun süre depolanmamalıdır.

SEYRELTME

KULLANIMA HAZIR ÜRÜN.

Alt yüzeyin gözenekliliğine, yapısına ve özelliklerine, ayrıca son kat ürünün gereksinimlerine göre, **saf olarak veya 1/1, 1/2 ya da 1/3 oranında** musluk suyuyla seyreltilerek kullanılabilir.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es