PRIMER VARNISH PLUS

الخصائص الفنية

البند	القيمة
الوزن النوعي	1,03 g/cm^3
الجفاف عند اللمس	1 ساعة
الثبات أمام الصقيع	جيد
الثبات في الخارج	أليفاتي
الثبات أمام حركة المرور	عال
الاصفرار	أليفاتي
مقاومة التصبّن	جيدة جدًا
الالتصاق	أسطح مسامية نظيفة وجافة
التشطيب	مطفي حريري
الحد الأدنى لسماكة الطبقة	مادة تشريب
معدل التغطية	12-15 m2/kg ±، بحسب السطح

تحضير السطح والتطبيق

- يجب أن يكون السطح الأساسي مستويًا ونظيفًا وخاليًا من الغبار والشحوم والمواد الغريبة.
- عند تطبيق طبقة ثانية، تأكد من جفاف السابقة تمامًا.
- زمن جفاف كل طبقة يقارب 24 ساعة، بحسب درجة الحرارة والرطوبة النسبية للجو.
- أثناء جفاف كل طبقة، يجب عدم تبليل المنطقة المعالجة أو فتحها للاستخدام.
- لا تُطبّق المنتج في ظروف مناخية غير ملائمة: طقس بارد، أمطار، إلخ.
- يجب أن تتراوح درجة حرارة الجو أثناء التطبيق والمعالجة بين 6 و35 °C.

التخزين

يُحفظ بين 5 و40 °C في عبوته الأصلية. لا يُخزّن لأكثر من اثني عشر شهرًا.

التخفيف

منتج جاهز للاستخدام. بحسب مسامية السطح وطبيعته وخصائصه، وكذلك متطلبات منتج التشطيب، يمكن تخفيفه ضمن نطاق واسع. PRIMER VARNISH PLUS : الماء = 1:5. 1:4 1:3 1:2

الوصف

PRIMER VARNISH PLUS مادة عالية الجودة لسدّ مسام الأرضيات: راتنج مائي فائق النعومة، طُوّر خصيصًا لتسهيل الاختراق دون ترك غشاء بلاستيكي سطحي، ويحمي من الرطوبة والتكاثف وبقع الماء. يوصى به خصوصًا قبل تطبيق اللاك في الحمامات والمطابخ والأماكن الخارجية. غير مناسب للمسابح.

سدّ مسام الأرضيات الداخلية والخارجية بمستحلب أكريليكي أليفاتي، يُستخدم أساسًا للتشطيب الزخرفي للأرضيات القابلة للمشي ولسدّ مسام الأسطح وتدعيمها.

التطبيقات

أي سطح ماص، طبيعي أو اصطناعي، نحتاج إلى سدّ مسامه. يمنح قدرًا من البريق أو تأثير البلل يختلف بحسب معدل التغطية على كل سطح. وعند الحاجة إلى سطح متصل، يتكيف مع تضاريس السطح الأساسي مع توحيد السطح.

قبل تطبيق المنتج، يُحرّك حتى يتجانس تمامًا، يدويًا أو بخلاط ميكانيكي.

السلامة والصحة

PRIMER VARNISH PLUS غير سام ولا خطر ولا قابل للاشتعال في ظروف المناولة العادية. يوصى باستخدامه دون تدابير سلامة خاصة، مع الالتزام فقط بالقواعد القانونية للصحة المهنية.

التعبئة

عبوة سعة 5 L. منصة بمقاس 1,15 × 1,15 m، تضم 120 وحدة.



تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفضّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es