

PRIMER VARNISH PLUS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PRIMER VARNISH PLUS** είναι υψηλής ποιότητας σταθεροποιητής δαπέδων: μια εξαιρετικά λεπτή ρητίνη με βάση το νερό, ειδικά σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει τη διείσδυση και να μην αφήνει πλαστικό υμένιο στην επιφάνεια, που προστατεύει από την υγρασία, τη συμπίκνωση και τους λεκέδες νερού. Ιδιαίτερα ενδεδειγμένο πριν από τη βαφή σε μπάνια, κουζίνες και εξωτερικούς χώρους. **ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ.**

Σφράγιση δαπέδων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με αλειφατικό ακρυλικό γαλάκτωμα, που χρησιμοποιείται κυρίως για το διακοσμητικό φινιρίσμα δαπέδων με κυκλοφορία και για τη σφράγιση και ενίσχυση των υποστρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οποιαδήποτε απορροφητική επιφάνεια, φυσική ή τεχνητή, που επιθυμείτε να σφραγίσετε. Προσδίδει μια ορισμένη στιλπνότητα ή εφέ βρεγμένου, που θα διαφέρει ανάλογα με την απόδοση σε κάθε υπόστρωμα. Όταν απαιτείται συνεχής επιφάνεια, προσαρμόζεται στη φυσιογνωμία του βασικού υποστρώματος ενοποιώντας την επιφάνεια.

Πριν από την εφαρμογή του προϊόντος, ανακατέψτε μέχρι πλήρους ομογενοποίησης, χειροκίνητα ή με μηχανικό αναδευτήρα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Το **PRIMER VARNISH PLUS** δεν είναι τοξικό, επικίνδυνο ούτε εύφλεκτο υπό κανονικές συνθήκες χειρισμού. Συνιστάται η χρήση χωρίς ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, με μόνη την τήρηση των νομικών κανόνων για την υγεία στην εργασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο των **5 L**. Παλέτα 1,15 × 1,15 m, 120 τεμάχια.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Τιμή
Ειδικό βάρος	1,03 g/cm ³
Στεγνό στην αφή	1 ώρα
Αντοχή στον παγετό	Καλή
Σταθερότητα σε εξωτερικό χώρο	Αλειφατικό
Αντοχή στην κυκλοφορία	Υψηλή
Κιτρίνισμα	Αλειφατικό
Αντοχή στη σαπωνοποίηση	Πολύ καλή
Πρόσφυση	Καθαρές και στεγνές πορώδεις επιφάνειες
Φινιρίσμα	Μεταξένιο ματ
Ελάχιστο πάχος στρώσης	Εμποτισμός
Απόδοση	± 12-15 m ² /kg, ανάλογα με το υπόστρωμα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το βασικό υπόστρωμα πρέπει να είναι ομοιόμορφο, καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη, λίπη και ξένες ουσίες.
- Σε περίπτωση εφαρμογής δεύτερης στρώσης, βεβαιωθείτε ότι η προηγούμενη έχει στεγνώσει πλήρως.
- Ο χρόνος ξήρανσης κάθε στρώσης είναι περίπου **24 ώρες**, ανάλογα με τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος.
- Κατά τον χρόνο ξήρανσης κάθε στρώσης, η επεξεργασμένη περιοχή δεν πρέπει να βρέχεται ούτε να ανοίγεται σε χρήση.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες: κρύο, βροχή κ.λπ.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος εφαρμογής και σκλήρυνσης πρέπει να είναι **μεταξύ 6 και 35 °C**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να φυλάσσεται **μεταξύ 5 και 40 °C** στην αρχική του συσκευασία. Να μην αποθηκεύεται για περισσότερο από **δώδεκα μήνες**.

ΑΡΑΙΩΣΗ

Έτοιμο προς χρήση προϊόν. Ανάλογα με την πορώδη φύση, τη φύση και τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος, καθώς και τις απαιτήσεις του προϊόντος φινιρίσματος, μπορεί να αραιωθεί σε ευρύ εύρος.
PRIMER VARNISH PLUS : νερό = **1:2, 1:3, 1:4, 1:5.**