

PRIMER VARNISH PLUS

DESCRIPCION

El **PRIMER VARNISH PLUS**, es un sellador de pavimentos de alta calidad, es una resina de base acuosa ultrafina especialmente desarrollada para facilitar la penetración y no dejar película plástica superficial para proteger de humedad, condensación y manchas de agua, especialmente indicado antes del lacado para baños, cocinas y exteriores, NO APTO PARA PISCINAS. Sellado de pavimentos en interior y exterior, con emulsión acrílica alifática, que se utiliza principalmente para la terminación decorada de pavimentos transitables y para el sellado y la consolidación de soportes.

APLICACIONES

Cualquier superficie absorbente, natural o artificial que necesitemos sellar. Dota de cierto lustre o efecto mojado que variaremos según el rendimiento en cada soporte. Donde se requiera una superficie continua, se adaptará a la fisonomía del soporte base, pero unificando la superficie. Antes de aplicar el producto, agitar hasta su perfecta homogeneización, manualmente o mediante mezclador mecánico.

SEGURIDAD E HIGIENE

El **PRIMER VARNISH PLUS** no es tóxico, peligroso o inflamable, en condiciones normales de Manipulación. Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales de salud laboral.

PRESENTACION

Garrafa de 5 L
Palet de 1,15x1,15 – 120 ud.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso específico:	1.03 g/cc.
Secado al tacto:	1 hora
Estabilidad a las heladas:	Buena
Estabilidad al exterior:	Alifático.
Estabilidad al tránsito:	Alto.
Amarillamiento:	Alifático.
Resistencia a la saponificación:	Muy buena
Adherencia:	Superficies porosas limpias y secas
Acabado:	Mate sedoso
Espesor mínimo de la capa:	Impregnante
Rendimiento:	± 12 - 15 m²/kg. Según soporte

PREPARACION DEL SOPORTE Y APLICACION

La superficie base debe estar regularizada, limpia y libre de polvo, grasa y sustancias extrañas. En el caso de aplicar una segunda capa, comprobar que la anterior está completamente seca. El tiempo de secado de cada capa es aproximadamente de 24 horas dependiendo de la temperatura y del grado de humedad relativa del ambiente.

Durante el tiempo de secado de cada capa no debe mojarse ni abrirse al uso el área tratada.

No aplicar el producto bajo condiciones climáticas adversas: tiempo frío, lluvias, etc. La temperatura ambiente de aplicación y curado estará comprendida entre 6 y 35 °C. Tack free.

ALMACENAJE

Debe ser conservado entre 5 y 40 °C en su envase original. No almacenarlo más de doce meses.

DILUCION

PRODUCTO AL USO.

Según la porosidad, naturaleza y características del soporte, así como requerimientos del producto de acabado, se puede diluir en un amplio rango, PRIMER VARNISH PLUS:
AGUA:1:2, 1:3, 1:4, 1:5

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.