

PRIMER VARNISH PLUS

DESCRIZIONE

PRIMER VARNISH PLUS è un fissativo per pavimenti di alta qualità: una resina a base acqua extrafine, sviluppata appositamente per facilitare la penetrazione e non lasciare una pellicola plastica in superficie, che protegge dall'umidità, dalla condensa e dalle macchie d'acqua. Particolarmente indicato prima della verniciatura in bagni, cucine e in esterni. **NON ADATTO PER PISCINE.**

Sigillatura di pavimenti in interni ed esterni con emulsione acrilica alifatica, utilizzata principalmente per la finitura decorativa di pavimenti calpestabili e per la sigillatura e il consolidamento dei supporti.

APPLICAZIONI

Qualsiasi superficie assorbente, naturale o artificiale, che si desideri sigillare. Conferisce una certa lucentezza o effetto bagnato, che varierà in funzione della resa su ciascun supporto. Quando è richiesta una superficie continua, si adatta alla fisionomia del supporto di base unificando la superficie.

Prima di applicare il prodotto, mescolare fino a completa omogeneizzazione, manualmente o con un miscelatore meccanico.

SICUREZZA E IGIENE

PRIMER VARNISH PLUS non è tossico, pericoloso né infiammabile nelle normali condizioni di manipolazione. Se ne raccomanda l'uso senza particolari misure di sicurezza, nel solo rispetto delle norme di legge sulla salute sul lavoro.

CONFEZIONE

Tanica da 5 L. Pallet da 1,15 x 1,15 m, 120 unità.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro	Valore
Peso specifico	1,03 g/cm ³
Asciutto al tatto	1 ora
Resistenza al gelo	Buona
Stabilità in esterno	Alifatico
Resistenza al traffico	Elevata
Ingiallimento	Alifatico
Resistenza alla saponificazione	Molto buona
Aderenza	Superfici porose pulite e asciutte
Finitura	Opaco setoso
Spessore minimo dello strato	Impregnazione
Resa	± 12-15 m ² /kg, in funzione del supporto

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

- Il supporto di base deve essere regolare, pulito e privo di polvere, grasso e sostanze estranee.
- In caso di applicazione di una seconda mano, verificare che la precedente sia completamente asciutta.
- Il tempo di essiccazione di ciascuna mano è di circa **24 ore**, in funzione della temperatura e dell'umidità relativa dell'ambiente.
- Durante il tempo di essiccazione di ciascuna mano, la zona trattata non deve essere bagnata né aperta all'uso.
- Non applicare il prodotto in condizioni climatiche avverse: freddo, pioggia, ecc.
- La temperatura ambiente di applicazione e di indurimento deve essere compresa tra **6 e 35 °C**.

STOCCAGGIO

Deve essere conservato tra **5 e 40 °C** nel suo imballaggio originale. Non stoccare per più di **dodici mesi**.

DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso. In funzione della porosità, della natura e delle caratteristiche del supporto, nonché delle esigenze del prodotto di finitura, può essere diluito in un ampio intervallo. **PRIMER VARNISH PLUS : acqua = 1:2, 1:3, 1:4, 1:5.**

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es