satine
satine.com

TEKNISK DATABLAD

PRIMER VARNISH PLUS

BESKRIVELSE

PRIMER VARNISH PLUS er en høykvalitets gulvforsegler: en ekstra fin vannbasert harpiks, spesielt utviklet for å lette inntrengning og ikke etterlate plastfilm på overflaten, og som beskytter mot fuktighet, kondens og vannflekker. Spesielt egnet før lakkering i bad, kjøkken og utendørs. **IKKE EGNET FOR SVØMMEBASSENG.**

Forsegling av gulv innendørs og utendørs med alifatisk akrylemulsjon, som hovedsakelig brukes til dekorativ finish av gangbare gulv og til forsegling og konsolidering av underlag.

BRUKSOMRÅDER

Enhver sugende overflate, naturlig eller kunstig, som må forsegles. Gir en viss glans eller våteffekt, som varierer etter forbruket på hvert underlag. Der det kreves en sammenhengende overflate, tilpasser den seg underlagets karakter, men gjør overflaten ensartet.

Før produktet påføres, røres det til det er helt homogent, for hånd eller med mekanisk mikser.

SIKKERHET OG HYGIENE

PRIMER VARNISH PLUS er verken giftig, farlig eller brannfarlig under normale håndteringsforhold. Det anbefales å bruke det uten spesielle sikkerhetstiltak, bare de lovpålagte arbeidshelsereglene.

LEVERINGSFORM

Kanne på **5 l**. Pall på 1,15 × 1,15 m, 120 stk.



TEKNISKE EGENSKAPER

Egenskap	Verdi
Egenvekt	1,03 g/cm^3
Berøringstørr	1 time
Frostbestandighet	God
Utendørsbestandighet	Alifatisk
Trafikkbestandighet	Høy
Gulning	Alifatisk
Bestandighet mot forsåpning	Meget god
Heft	Rene og tørre porøse overflater
Finish	Silkematt
Minste lagtykkelse	Impregnerende
Forbruk	± 12-15 m^2/kg, avhengig av underlaget

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET OG PÅFØRING

- Underlaget må være jevnet ut, rent og fritt for støv, fett og fremmedstoffer.
- Hvis det skal påføres et andre strøk, kontroller at det forrige er helt tørt.
- Tørketiden for hvert strøk er ca. **24 timer**, avhengig av temperatur og relativ luftfuktighet.
- I tørketiden for hvert strøk må det behandlede området ikke bli vått og ikke tas i bruk.
- Ikke påfør produktet under ugunstige værforhold: kaldt vær, regn osv.
- Omgivelsestemperaturen under påføring og herding skal ligge **mellom 6 og 35 °C**.

LAGRING

Skal oppbevares **mellom 5 og 40 °C** i originalemballasjen. Ikke lagre i mer enn **tolv måneder**.

FORTYNNING

Bruksklart produkt. Avhengig av underlagets porøsitet, art og egenskaper, samt kravene til sluttproduktet, kan det fortynnes innenfor et bredt område. PRIMER VARNISH PLUS : vann = **1:2, 1:3, 1:4, 1:5**.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es