satine
satine.com

TECHNISCH BLAD

PRIMER VARNISH PLUS

BESCHRIJVING

PRIMER VARNISH PLUS is een vloerafdichtmiddel van hoge kwaliteit: een extra fijne hars op waterbasis, speciaal ontwikkeld om de penetratie te vergemakkelijken en geen plastic film op het oppervlak achter te laten, en die beschermt tegen vocht, condensatie en watervlekken. Bijzonder geschikt vóór het lakken in badkamers, keukens en buitenruimtes. **NIET GESCHIKT VOOR ZWEMBADEN.**

Afdichting van vloeren binnen en buiten met alifatische acrylemulsie, die voornamelijk wordt gebruikt voor de decoratieve afwerking van begaanbare vloeren en voor het afdichten en verstevigen van ondergronden.

TOEPASSINGEN

Elk absorberend oppervlak, natuurlijk of kunstmatig, dat moet worden afgedicht. Geeft een zekere glans of nat-effect, dat varieert afhankelijk van het verbruik op elke ondergrond. Waar een doorlopend oppervlak vereist is, past het zich aan het karakter van de basisondergrond aan, maar maakt het oppervlak uniform.

Vóór het aanbrengen het product roeren tot het volledig homogeen is, met de hand of met een mechanische menger.

VEILIGHEID EN HYGIËNE

PRIMER VARNISH PLUS is onder normale omstandigheden van gebruik niet giftig, niet gevaarlijk en niet ontvlambaar. Gebruik zonder bijzondere veiligheidsmaatregelen wordt aanbevolen, alleen de wettelijke arbeidsgezondheidsvoorschriften.

LEVERINGSVORM

Jerrycan van **5 l**. Pallet van 1,15 × 1,15 m, 120 stuks.



TECHNISCHE KENMERKEN

Kenmerk	Waarde
Soortelijk gewicht	1,03 g/cm^3
Aanraakdroog	1 uur
Vorstbestendigheid	Goed
Buitenbestendigheid	Alifatisch
Verkeersbestendigheid	Hoog
Vergeling	Alifatisch
Bestendigheid tegen verzeping	Zeer goed
Hechting	Schone en droge poreuze oppervlakken
Afwerking	Zijdemat
Minimale laagdikte	Impregnerend
Verbruik	± 12-15 m^2/kg, afhankelijk van de ondergrond

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN AANBRENGEN

- De basisondergrond moet vlak, schoon en vrij van stof, vet en vreemde stoffen zijn.
- Bij het aanbrengen van een tweede laag controleren of de vorige volledig droog is.
- De droogtijd van elke laag bedraagt ongeveer **24 uur**, afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.
- Tijdens de droogtijd van elke laag mag het behandelde oppervlak niet nat worden en niet in gebruik worden genomen.
- Het product niet aanbrengen onder ongunstige weersomstandigheden: koud weer, regen enz.
- De omgevingstemperatuur tijdens het aanbrengen en uitharden moet **tussen 6 en 35 °C** liggen.

OPSLAG

Bewaren **tussen 5 en 40 °C** in de originele verpakking. Niet langer dan **twaalf maanden** opslaan.

VERDUNNING

Gebruiksklaar product. Afhankelijk van de porositeit, de aard en de kenmerken van de ondergrond, evenals de eisen van het afwerkproduct, kan het binnen een breed bereik worden verdund. PRIMER VARNISH PLUS : water = **1:2, 1:3, 1:4, 1:5**.

Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es