satine
satine.com

FICHA TÉCNICA

PRIMER VARNISH PLUS

DESCRIÇÃO

PRIMER VARNISH PLUS é um selante de pavimentos de alta qualidade: uma resina de base aquosa extrafina, especialmente desenvolvida para facilitar a penetração e não deixar película plástica superficial, que protege da humidade, da condensação e das manchas de água. Especialmente indicado antes da lacagem em casas de banho, cozinhas e exteriores. NÃO ADEQUADO PARA PISCINAS.

Selagem de pavimentos no interior e no exterior com emulsão acrílica alifática, utilizada principalmente para o acabamento decorativo de pavimentos transitáveis e para a selagem e consolidação de suportes.

APLICAÇÕES

Qualquer superfície absorvente, natural ou artificial, que seja necessário selar. Proporciona algum lustro ou efeito molhado, que variará conforme o rendimento em cada suporte. Quando se pretenda uma superfície contínua, adaptar-se-á à configuração do suporte de base, mas uniformizando a superfície.

Antes de aplicar o produto, agitar até à sua perfeita homogeneização, manualmente ou com misturador mecânico.

SEGURANÇA E HIGIENE

PRIMER VARNISH PLUS não é tóxico, perigoso nem inflamável em condições normais de manuseamento. Recomenda-se a utilização sem medidas especiais de segurança, apenas as normas legais de saúde no trabalho.

APRESENTAÇÃO

Garrafão de 5 L. Palete de 1,15 × 1,15 m, 120 un.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conceito	Valor
Peso específico	1,03 g/cm^3
Secagem ao toque	1 hora
Estabilidade às geadas	Boa
Estabilidade no exterior	Alifático
Estabilidade ao trânsito	Elevado
Amarelecimento	Alifático
Resistência à saponificação	Muito boa
Aderência	Superfícies porosas limpas e secas
Acabamento	Mate sedoso
Espessura mínima da camada	Impregnante
Rendimento	± 12-15 m2/kg, conforme o suporte

PREPARAÇÃO DO SUPORTE E APLICAÇÃO

- A superfície de base deve estar regularizada, limpa e isenta de pó, gordura e substâncias estranhas.
- Caso se aplique uma segunda camada, verificar se a anterior está completamente seca.
- O tempo de secagem de cada camada é de aproximadamente 24 horas, dependendo da temperatura e do grau de humidade relativa do ambiente.
- Durante o tempo de secagem de cada camada, a área tratada não deve ser molhada nem colocada em utilização.
- Não aplicar o produto em condições climáticas adversas: tempo frio, chuva, etc.
- A temperatura ambiente de aplicação e cura deve estar compreendida entre 6 e 35 °C.

ARMAZENAMENTO

Deve conservar-se entre 5 e 40 °C na embalagem original. Não armazenar durante mais de doze meses.

DILUIÇÃO

Produto pronto a usar. Conforme a porosidade, a natureza e as características do suporte, bem como os requisitos do produto de acabamento, pode diluir-se numa ampla gama. PRIMER VARNISH PLUS : água = 1:2, 1:3, 1:4, 1:5.

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es