

PRIMER VARNISH PLUS

DESCRIERE

PRIMER VARNISH PLUS este un fixativ pentru pardoseli de înaltă calitate: o rășină pe bază de apă extrafină, dezvoltată special pentru a facilita penetrarea și a nu lăsa la suprafață o peliculă plastică, care protejează împotriva umidității, condensului și petelor de apă. Indicat în special înainte de lăcuire în băi, bucătării și în exterior. **NU ESTE ADECVAT PENTRU PISCINE.**

Sigilarea pardoselilor în interior și în exterior cu emulsie acrilică alifatică, utilizată în principal pentru finisajul decorativ al pardoselilor circulabile și pentru sigilarea și consolidarea suporturilor.

APLICAȚII

Orice suprafață absorbantă, naturală sau artificială, care se dorește a fi sigilată. Conferă un anumit luciu sau efect de umed, care va varia în funcție de randamentul pe fiecare suport. Atunci când se dorește o suprafață continuă, se adaptează fizionomiei suportului de bază, unificând suprafața.

Înainte de aplicarea produsului, amestecați până la omogenizare completă, manual sau cu un mixer mecanic.

SIGURANȚĂ ȘI IGIENĂ

PRIMER VARNISH PLUS nu este toxic, periculos și nici inflamabil în condiții normale de manipulare. Se recomandă utilizarea fără măsuri speciale de siguranță, doar cu respectarea normelor legale de sănătate în muncă.

AMBALARE

Bidon de 5 L. Palet de 1,15 x 1,15 m, 120 unități.



CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare
Greutate specifică	1,03 g/cm ³
Uscat la atingere	1 oră
Rezistență la îngheț	Bună
Stabilitate în exterior	Alifatic
Rezistență la trafic	Ridicată
Îngălbenire	Alifatic
Rezistență la saponificare	Foarte bună
Aderență	Suprafețe poroase curate și uscate
Finisaj	Mat mătășos
Grosimea minimă a stratului	Impregnare
Randament	± 12-15 m ² /kg, în funcție de suport

PREGĂTIREA SUPORTULUI ȘI APLICAREA

- Suportul de bază trebuie să fie uniform, curat și lipsit de praf, grăsimi și substanțe străine.
- În cazul aplicării unui al doilea strat, verificați ca cel anterior să fie complet uscat.
- Timpul de uscare al fiecărui strat este de aproximativ **24 de ore**, în funcție de temperatura și de umiditatea relativă a mediului.
- În timpul uscării fiecărui strat, zona tratată nu trebuie udată și nici deschisă circulației.
- Nu aplicați produsul în condiții climatice nefavorabile: frig, ploaie etc.
- Temperatura ambientă de aplicare și de întărire trebuie să fie cuprinsă între **6 și 35 °C**.

DEPOZITARE

Trebuie păstrat între **5 și 40 °C** în ambalajul original. A nu se depozita mai mult de **douăsprezece luni**.

DILUARE

Produs gata de utilizare. În funcție de porozitatea, natura și caracteristicile suportului, precum și de cerințele produsului de finisare, poate fi diluat într-un interval larg. **PRIMER VARNISH PLUS :** apă = **1:2, 1:3, 1:4, 1:5.**

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es