satine
satine.com

TEKNİK BİLGİ FORMU

PRIMER VARNISH PLUS

AÇIKLAMA

PRIMER VARNISH PLUS, yüksek kaliteli bir zemin sızdırmazlık malzemesidir: nüfuz etmeyi kolaylaştırmak ve yüzeyde plastik film bırakmamak için özel olarak geliştirilmiş, nemden, yoğuşmadan ve su lekelerinden koruyan ekstra ince su bazlı bir reçinedir. Banyolarda, mutfaklarda ve dış mekânlarda vernik/lake uygulamasından önce özellikle uygundur. **HAVUZLAR İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.**

İç ve dış mekânlardaki zeminlerin alifatik akrilik emülsiyonla sızdırmaz hale getirilmesi; esas olarak yürünebilir zeminlerin dekoratif son katı ile alt yüzeylerin sızdırmaz hale getirilmesi ve sağlamlaştırılması için kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI

Sızdırmaz hale getirilmesi gereken, doğal veya yapay, emici her yüzey. Belirli bir parlaklık veya ıslak görünüm sağlar; bu, her alt yüzeydeki sarfiyata göre değişir. Sürekli bir yüzeyin gerektiği yerlerde taban alt yüzeyin karakterine uyum sağlar, ancak yüzeyi birleştirir.

Ürünü uygulamadan önce, elle veya mekanik karıştırıcıyla tamamen homojen olana kadar karıştırın.

GÜVENLİK VE HİJYEN

PRIMER VARNISH PLUS, normal kullanım koşullarında zehirli, tehlikeli ve yanıcı değildir. Özel güvenlik önlemleri olmadan, yalnızca yasal iş sağlığı kurallarına uyularak kullanılması önerilir.

AMBALAJ

5 l bidon. Palet 1,15 × 1,15 m, 120 adet.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Özgül ağırlık	1,03 g/cm^3
Dokunmaya kuru	1 saat
Dona dayanım	İyi
Dış mekân dayanımı	Alifatik
Trafik dayanımı	Yüksek
Sararma	Alifatik
Sabunlaşma dayanımı	Çok iyi
Yapışma	Temiz ve kuru gözenekli yüzeyler
Görünüm	İpeksi mat
Asgari kat kalınlığı	Emprenye edici
Sarfiyat	± 12-15 m^2/kg, alt yüzeye göre

ALT YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA

- Taban yüzey düzeltilmiş, temiz, toz, yağ ve yabancı maddelerden arınmış olmalıdır.
- İkinci kat uygulanacaksa, önceki katın tamamen kuru olduğunu kontrol edin.
- Her katın kuruma süresi, sıcaklığa ve ortamın bağıl nem oranına bağlı olarak yaklaşık **24 saattir**.
- Her katın kuruma süresi boyunca işlem görmüş alan ıslatılmamalı ve kullanıma açılmamalıdır.
- Ürünü olumsuz hava koşullarında uygulamayın: soğuk hava, yağmur vb.
- Uygulama ve kürlenme ortam sıcaklığı **6 ile 35 °C arasında** olmalıdır.

DEPOLAMA

Orijinal ambalajında **5 ile 40 °C arasında** saklanmalıdır. **On iki aydan** fazla depolamayın.

SEYRELTME

Kullanıma hazır ürün. Alt yüzeyin gözenekliliğine, yapısına ve özelliklerine ve ayrıca son kat ürünün gereksinimlerine göre geniş bir aralıkta seyreltilebilir. PRIMER VARNISH PLUS : su = **1:2, 1:3, 1:4, 1:5**.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es