satine
satine.com

技术数据表

PRIMER VARNISH PLUS

说明

PRIMER VARNISH PLUS 是一种高品质地面封闭剂：采用超细水性树脂，专为促进渗透且不在表面留下塑料膜而开发，可防潮、防冷凝及防水渍。特别适用于浴室、厨房和室外场所涂漆前的处理。不适用于游泳池。

采用脂肪族丙烯酸乳液对室内外地面进行封闭，主要用于可通行地面的装饰面层，以及基层封闭和加固。

应用

适用于需要封闭的任何天然或人造吸收性表面。可赋予一定光泽或湿润效果，具体随各基层的涂布率而变化。在需要连续表面的部位，可顺应基层形貌，同时使表面均匀一致。

使用前，手动或用机械搅拌器搅拌至完全均匀。

安全与卫生

PRIMER VARNISH PLUS 在正常操作条件下无毒、不危险且不易燃。建议使用时无需采取特殊安全措施，只需遵守法定的职业卫生规定。

包装规格

5 L 塑料桶。托盘 1,15 × 1,15 m，120 件。



技术特性

项目	数值
比重	1,03 g/cm^3
表干时间	1 小时
耐冻稳定性	良好
户外稳定性	脂肪族
耐通行稳定性	高
黄变	脂肪族
耐皂化性	很好
附着力	清洁干燥的多孔表面
表面效果	丝滑哑光
最小涂层厚度	浸渍型
涂布率	± 12-15 m2/kg，视基层而定

基层准备和施工

- 基面必须平整、清洁，无灰尘、油脂和异物。
- 如需涂第二层，应确认前一层已完全干燥。
- 每层干燥时间约为 24 小时，具体取决于环境温度和相对湿度。
- 每层干燥期间，处理区域不得沾水或投入使用。
- 不要在寒冷、降雨等不利气候条件下施工。
- 施工和固化时的环境温度应在 6 至 35 °C 之间。

储存

应在原包装内于 5 至 40 °C 储存。储存时间不得超过十二个月。

稀释

即用型产品。根据基层孔隙率、性质和特性，以及饰面产品的要求，可在较宽范围内稀释。PRIMER VARNISH PLUS : 水 = 1:2、1:3、1:4、1:5。

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es