READY MIX ALUMINIUM

الخصائص

الخصائص الكيميائية
• لا يتأثر بالأجواء البحرية.
• لا يتأثر بالأمطار الحمضية (الأبخرة الكبريتية).
• مقاوم للتلوث الكربوني.
• يتحمل المحاليل القلوية والحمضية المخففة.

الخصائص الفيزيائية
• مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
• كثافة العجينة: 2,3 kg/l.
• يحتفظ بخصائصه عند درجات الحرارة القصوى في مناخاتنا (30- إلى 60+ °C).
• غير قابل للاشتعال في الحالة المعجونية. احتراق بسيط دون لهب في الحالة الجافة عند 250 °C.
• بعد جفافه على السطح وحمايته بـVarnish، يكون غير منفذ لماء الغسل والمطر.
• يسدّ المسام والشقوق الشعرية الدقيقة بصورة منتظمة.
• عديم الرائحة تمامًا بعد البلمرة.

الاستهلاك

الاستهلاك التقريبي:
300 g/m2 لكل طبقة (بحسب السطح).

احتياطات خاصة

• يحتوي هذا المنتج على الأسمنت وجسيمات معدنية. تجنب ملامسته للعينين والجلد واستنشاق الغبار.
• استخدم قفازات مطاطية ونظارات واقية.
• يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
• لا يُطبّق المنتج عند درجة حرارة جو أقل من 5 °C أو أعلى من 30 °C.
• يجب التخلص من العبوات الفارغة وفقًا للوائح القانونية السارية.

التعبئة

دلو بوزن 5 kg

الحفظ

12 شهرًا من تاريخ التصنيع، في العبوة الأصلية المغلقة، بعيدًا عن العوامل الجوية والرطوبة.

المنتج

منتج جاهز للاستخدام، مكوّن من قواعد من الكوارتز الميكروني مع مسحوق الألومنيوم، بقابلية تشغيل وصلابة ممتازتين بفضل مزيج من رانتجات الجيل الأحدث المطوّرة حصريًا للمنتجات التي تصنعها SATINE.

يستوفي هذا المنتج مواصفات المعيار UNE-EN 15824 للكسوات، ضمن الحدود المقررة لاستخدامه.

الوصف

كسوة بتأثير معدني من الألومنيوم تمنح جمالًا متوافقًا مع الاتجاهات الجمالية الحديثة. لون الألومنيوم.

الاستخدامات

• لتجديد الأرضيات القائمة أو استبدال الموكيت.
• يمكن تطبيقه على الأرضيات والجدران بفضل التصاقه العالي.
• يلتصق بالقواعد المتينة ذات الخشونة المناسبة.
• يمكن تطبيقه في الداخل والخارج.

المزايا

• انسيابية وقابلية تشغيل جيدتان.
• الحد الأدنى للسماكة لكل طبقة 1 mm.
• سهل التنظيف بقطعة قماش رطبة ومنظف متعادل.
• يمنح السطح صلابة ومقاومة عاليتين.

مجال التطبيق

• مناسب لكسوة وتزيين الأسطح الرأسية والأفقية في الأماكن التجارية والسكنية، مثل المتاجر والمكاتب والمطاعم والردهات ومناطق العرض والمساكن والحدائق الترفيهية وغيرها.
• الأثاث والرفوف وأسطح العمل.
• الكسوات الخزفية في الحمامات والمطابخ.
• النظام مناسب للأرضيات ذات التدفئة الأرضية، شريطة تنفيذ التركيب مع وسائل الحماية المعتمدة وملاط الأساس ذاتي التسوية الملائم، بحيث لا تنتقل مشكلات التشقق إلى الطبقات الخارجية وبالتالي إلى النظام.

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

satine
satine.com

التطبيق

1º طبقة الأساس PRIMER CEMENT مخصصة للتطبيق على الجبس (انظر ورقة البيانات الفنية)، لتقوية صلابة السطح وتنظيم امتصاصه.

2º EFECTO ALUMINIO بعد التحضير الموصوف، يُطبّق EFECTO ALUMINIO مثل أي كسوة عمومًا؛ ولأنه منتج جاهز للاستخدام، يكفي فتح الدلو والتطبيق. تختلف أشكال المالجات المستخدمة بحسب متطلبات العمل (فولاذ مقاوم للصدأ).

بعد تطبيق الطبقة الأولى وجفافها ((24 h ±، تُصنفر بورق صنفرة بحبيبات 400 وتُطبّق الطبقة الثانية. بعد مرور 24 h أخرى، تُصنفر بورق صنفرة بحبيبات 1000 باستخدام آلة صنفرة غير لامركزية، مما يعطي لمعانًا رائعًا.

يبدأ العمل دائمًا من الجزء العلوي من المبنى. أما تطبيق المادة فيتم من الأسفل إلى الأعلى ضمن مساحة عمل العامل.

زمن العمل 30 دقيقة، بحسب الرياح ودرجة الحرارة والحالة الرطوبية. خلال هذا الوقت، يُسوّى السطح باستخدام المالج نفسه.

لا يُطبّق EFECTO ALUMINIO عند درجات حرارة أقل من 5 °C+ أو أعلى من 45 °C في الظل، ولا في الطقس الممطر، ولا عند هبوب رياح حارة قوية.

يمكن تركه مصقولًا بمعالجة الصنفرة.

للحماية النهائية، تُطبّق طبقتان من AQUA POOL للحصول على تأثير طبيعي. إذا كان التطبيق على الأرضية وكانت هناك رغبة في صلابة أكبر، يُطبّق VARNISH SOLVENT METALIC.

نظام التطبيق

أدوات التطبيق يجب أن تكون أوعية العمل المستخدمة (الدلاء وأحواض الخلط وغيرها) من البلاستيك.

الأسطح يمكن تطبيق EFECTO ALUMINIO على مجموعة واسعة من الأسطح مختلفة الخصائص:

- على Base للميكروسيمنت وكبديل لـ.Microcemento Fino
- الملاط الأسمنتي.
- الأسطح الخرسانية الملساء بعد فك القوالب، والخالية من مواد فك القوالب.
- اللياسة الجبسية (في الداخل فقط وعلى جبس جيد الجودة، مع تحضير بـPRIMER CEMENT؛ انظر ورقة البيانات الفنية).
- ألواح الأسمنت الليفي.
- ألواح الخشب الصلب والخشب الحبيبي والألواح الليفية.
- الألواح المعدنية.

عندما يلزم تطبيق EFECTO ALUMINIO على قواعد سبق معالجتها بالطلاء أو الورنيش، يجب كشطها للحصول على قاعدة متينة وسليمة وماصة.

يجب تنظيف الأسطح بالفرشاة لإزالة أي غبار أو شوائب بين السطح الأساسي و.EFECTO ALUMINIO

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es