satine
satine.com

CE
EN 15824

TEKNISK DATABLAD

READY MIX ALUMINIUM

PRODUKT

Bruksferdig produkt, bestående av baser med mikroniserte kvartser med aluminiumspulver og utmerket bearbeidbarhet og hardhet, takket være en kombinasjon av siste generasjons harpikser utviklet eksklusivt for produkter produsert av SATINE.

Dette produktet oppfyller spesifikasjonene i standarden UNE-EN 15824 for belegg, innenfor de fastsatte grensene for bruken av det.

BESKRIVELSE

Belegg med metallisk aluminiumseffekt som gir en skjønnhet tilpasset moderne estetiske trender. Aluminiumsfarge.

BRUK

- Til renovering av eksisterende gulv eller som erstatning for tepper.
- Kan påføres både på gulv og vegger på grunn av den store heftevnen.
- Fester seg til faste underlag med grov overflate.
- Kan brukes både innendørs og utendørs.

FORDELER

- God flyt og bearbeidbarhet.
- Minimumstykkelse per lag på 1 mm.
- Enkel rengjøring med fuktig klut og nøytralt vaskemiddel.
- Gir underlaget stor hardhet og motstandsdyktighet.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Egnet til belegg og dekorasjon av vertikale og horisontale flater i kommersielle og private rom, som butikker, kontorer, restauranter, vestibyler, utstillingsområder, boliger, temaparker osv.
- Møbler, hyller, benkeplater.
- Keramiske belegg på bad og kjøkken.
- Systemet er egnet for gulv med gulvvarme, forutsatt at installasjonen er utført med godkjente beskyttelser og passende selvutjevnende baselag av mørtel, slik at de ikke overfører sprekkdannelser til de ytre lagene og dermed til systemet.

EGENSKAPER

Kjemiske

- Upåvirket av marint miljø.
- Upåvirket av sur nedbør (svovelholdige damper).
- Motstandsdyktig mot karbonforurensning.
- Tåler fortynnede alkaliske og sure løsninger.

Fysiske

- Motstandsdyktig mot ultrafiolett stråling.
- Densitet i pasta: 2,3 kg/l.
- Beholder egenskapene sine ved de ekstreme temperaturene i våre klimaer (-30 til +60 °C).
- Ikke brennbart i pastaform. Enkel forbrenning uten flammer i tørr tilstand ved 250 °C.
- Når det er tørt på underlaget og beskyttet med Varnish, er det motstandsdyktig mot vask og regn.
- Tetter systematisk porer og kapillære mikrosprekker.
- Helt luktfritt etter polymerisering.

FORBRUK

Forbruket er omtrent:

300 g/m^2 per lag (avhengig av underlag).

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER

- **Dette produktet inneholder sement og metallpartikler.** Unngå kontakt med øyne og hud, samt innånding av støv.
- Bruk **gummihansker og vernebriller**.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Produktet må ikke påføres ved en romtemperatur **under 5 °C eller over 30 °C**.
- Tomme emballasjer skal kasseres i samsvar med gjeldende regelverk.

LEVERINGSFORM

Bøtte på 5 kg

OPPBEVARING

12 måneder fra produksjonsdato, i uåpnet originalemballasje, beskyttet mot vær og fuktighet.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es

PÅFØRINGSSYSTEM

Påføringsverktøy

Arbeidsbeholderne som brukes (bøtter, blandekar osv.) må være av plast.

Underlag

ALUMINIUMSEFFEKTEN kan påføres på et stort utvalg av overflater med ulike egenskaper:

- På basen av mikrosement og som erstatning for Mikrosement Fino.
- Sementmørtel.
- Glatte flater av avformet betong, rene for formolje.
- Gipspuss (kun innendørs og på gips av god kvalitet, med forberedelse med PRIMER CEMENT; se teknisk datablad).
- Fibersementplater.
- Plater av heltre, sponplater og fiberplater.
- Metallpaneler.

Når ALUMINIUMSEFFEKTEN skal påføres på underlag som allerede er behandlet med maling eller lakk, må disse skrapes for å få et fast, sunt og sugende underlag.

Flatene må børstes for å fjerne alle typer støv eller urenheter mellom underlaget og ALUMINIUMSEFFEKTEN.

PÅFØRING

1. Grunning PRIMER CEMENT

Spesielt for påføring på gips (se teknisk datablad). For å styrke underlagets hardhet og regulere dets sugeevne.

2. ALUMINIUMSEFFEKT

Etter forberedelsen beskrevet ovenfor påføres ALUMINIUMSEFFEKTEN som et hvilket som helst annet belegg; siden det er et bruksferdig produkt, er det bare å åpne bøtten og påføre. Sparklene som brukes har ulike former, avhengig av byggeprosjektets krav (rustfritt stål).

Når første lag er påført og tørt (± 24 timer), slipes det med sandpapir med korning 400, og andre lag påføres. Etter ytterligere 24 timer slipes det med sandpapir med korning 1000 og en ikke-eksentrisk slipemaskin, noe som gir en **praktfull glans**.

Et byggeprosjekt starter alltid i den øvre delen av bygningen. Derimot påføres materialet nedenfra og opp på operatørens arbeidsflate.

Brukstiden er **30 minutter**, avhengig av vind, temperatur og luftfuktighet. I løpet av denne tiden skal overflaten glattes med samme sparkel.

ALUMINIUMSEFFEKTEN må ikke påføres ved temperaturer **under +5 °C eller over 45 °C** i skyggen, heller ikke i regnvær eller når det blåser sterk, varm vind.

Kan etterlates polert med slipebehandling.

Som endelig beskyttelse påføres **to strøk AQUA POOL**, noe som gir en naturlig effekt. Hvis påføringen er på gulv og det ønskes større hardhet, påføres VARNISH SOLVENT METALIC.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es