satine
satine.com

TEKNISK DATABLAD

RESIN FILLER

BESKRIVELSE

Tokomponent polyesterharpiks, fri for løsemidler, flytende og gjennomsiktig, for reparasjon, belegg og laminering.

EGENSKAPER

- Harpiksen herder på overflaten som er utsatt for luft.
- **Høy styrke, stor limeevne.**
- Svært motstandsdyktig mot vann, lav vannabsorpsjon.
- Lite tap under herdingen.
- Fri for løsemidler, derfor nesten ingen luktplager.
- Tåler syrer og svake lutløsninger, uorganiske saltløsninger, bensin, petroleum, fett og oljer.
- Kan påføres selv ved relativt lave temperaturer (**min. 10 °C**).

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET OG PÅFØRING

Underlaget skal være rent og fritt for støv, fett og fremmede stoffer.

Forbehandling:

Det er ikke nødvendig å påføre primer på forhånd. **Overflaten skal være tørr.**

Påføring:

Dosér komponentene A og B (harpiks og herder) nøyaktig og bland dem svært godt. Denne blandingen er da klar til bruk.

Påfør med pensel, rulle eller sparkel på overflaten som skal behandles.

Brukstiden er ca. **30 min** ved +18 til 25 °C.

I de fleste tilfeller arbeides det med to lag, for å oppnå tilstrekkelig lagtykkelse.

AVFALLSHÅNDTERING OG MILJØ

Ta alle nødvendige forholdsregler for å unngå avfallsproduksjon i størst mulig grad. Vurder mulige metoder for gjenvinning eller resirkulering. Må ikke helles i avløp eller ut i miljøet. Leveres til et godkjent avfallsmottak.

Avfall skal håndteres og kasseres i samsvar med gjeldende lokal/nasjonal lovgivning. Tomme beholdere og emballasje skal kasseres i samsvar med gjeldende lovgivning.

Nøytralisering eller destruksjon av produktet skal skje ved kontrollert forbrenning i spesielle anlegg for kjemisk avfall, i samsvar med lokale forskrifter.

ANVENDELSESOMRÅDER

- For reparasjon, liming eller belegging av porøse eller glatte overflater.
- Som harpiks for impregnering av belegg og deler forsterket med glassfiber.
- Som sparkelmasse for skjøter og andre hulrom.
- Belegg på betonggulv.
- Reparasjon av støpte deler.

OPPBEVARING - LAGRING

- Oppbevares i samsvar med lokale forskrifter.
- Lagres i et adskilt, godkjent område.
- Lagres i originalemballasjen beskyttet mot direkte sollys, i et tørt, kjølig og godt ventilert område, adskilt fra uforenlige materialer, mat og drikke. **Oppbevares innelåst.**
- Fjern alle antenningskilder.
- Holdes unna oksiderende materialer.
- Hold beholderen godt lukket og forseglet frem til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå søl.
- Må ikke lagres i beholdere uten etikett.
- Unngå forurensning av miljøet. Kasseres i samsvar med lokale forskrifter.

VIKTIGE OPPLYSNINGER OG ANBEFALINGER

RESIN FILLER skal påføres med god utskifting av luft og med nødvendige verneforanstaltninger. Beskytt beholderne mot høye temperaturer og direkte sollys. **Ikke spis, drikk eller røyk** under påføringen. Ved kontakt med øynene skylles med rikelig rent vann. **Giftig ved svelging.** Oppbevares utilgjengelig for barn.

LEVERINGSFORM

RESIN FILLER leveres i en forpakning på **3 kg + 60 g**.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es