satine
satine.com

TEKNİK BİLGİ FORMU

RESIN FILLER

AÇIKLAMA

Onarım, kaplama ve laminasyon için 2 bileşenli, solventsiz, akışkan ve şeffaf polyester reçine.

ÖZELLİKLER

- Reçine, havaya maruz kalan yüzeyde sertleşir.
- **Yüksek dayanım, yüksek yapıştırma gücü.**
- Suya karşı çok dayanıklı, düşük su emilimi.
- Sertleşme sırasında az kayıp.
- Solventsiz olduğundan neredeyse hiç koku rahatsızlığı yoktur.
- Asitlere ve zayıf alkalilere, inorganik tuz çözeltilerine, benzine, petrole, katı ve sıvı yağlara karşı dayanıklıdır.
- Nispeten düşük sıcaklıklarda bile uygulanabilir (**min. 10 °C**).

ALT YÜZEYİN HAZIRLANMASI VE UYGULAMA

Zemin yüzeyi temiz olmalı; toz, yağ ve yabancı maddelerden arınmış olmalıdır.

Ön işlem:

Önceden astar uygulanması gerekmez. **Yüzey kuru olmalıdır.**

Uygulama:

A ve B bileşenlerini (reçine ve sertleştirici) tam olarak dozlayın ve çok iyi karıştırın. Bu karışım kullanıma hazırdır.

İşlem yapılacak yüzeye fırça, rulo veya spatula ile uygulayın.

Uygulama süresi +18 ile 25 °C'de yakl. **30 dk**'dır.

Çoğu durumda yeterli kat kalınlığı elde etmek için iki kat uygulanır.

BERTARAF VE ÇEVRE

Atık oluşumunu mümkün olduğunca önlemek için gerekli tüm önlemleri alın. Olası geri kazanım veya geri dönüşüm yöntemlerini değerlendirin. Kanalizasyona veya çevreye dökmeyin. Yetkili bir atık toplama noktasında bertaraf edin.

Atıklar yürürlükteki yerel/ulusal mevzuata uygun olarak işlenmeli ve bertaraf edilmelidir. Boş kaplar ve ambalajlar yürürlükteki mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Ürünün nötralizasyonu veya imhası, yerel yönetmeliklere uygun olarak özel kimyasal atık tesislerinde kontrollü yakma yoluyla yapılmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Gözenekli veya pürüzsüz yüzeylerin onarımı, yapıştırılması veya kaplanması için.
- Cam elyafıyla güçlendirilmiş kaplamaları ve parçaları emprenye etmek için reçine olarak.
- Bağlantılar ve diğer boşluklar için dolgu macunu olarak.
- Beton zeminlerin kaplanması.
- Kalıplanmış parçaların onarımı.

SAKLAMA – DEPOLAMA

- Yerel yönetmeliklere uygun olarak saklayın.
- Ayrı ve onaylı bir alanda depolayın.
- Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığından korunmuş, kuru, serin ve iyi havalandırılan bir alanda; uyumsuz maddelerden, yiyecek ve içecekten ayrı olarak depolayın. **Kilit altında saklayın.**
- Tüm tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın.
- Oksitleyici maddelerden uzak tutun.
- Kabı, kullanılacağı ana kadar sıkıca kapalı ve mühürlü tutun. Açılmış kaplar dikkatle ve eksiksiz kapatılmalı, dökülmeleri önlemek için dik konumda tutulmalıdır.
- Etiketsiz kaplarda depolamayın.
- Çevre kirliliğini önleyin. Yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

ÖNEMLİ UYARILAR VE ÖNERİLER

RESIN FILLER, iyi hava değişimi ve gerekli koruyucu önlemlerle uygulanmalıdır. Ambalajları yüksek sıcaklıklardan ve doğrudan güneş ışığından koruyun. Uygulama sırasında **yemek yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin**. Gözle temas halinde bol temiz suyla yıkayın. **Yutulması halinde zehirlidir.** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

AMBALAJ

RESIN FILLER, **3 kg + 60 g** ambalajda sunulur.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es