RESINA MICRO

الخصائص الفنية

النتيجة	البند
سائل أبيض اللون	المظهر:
3-5 h	عمر الخليط:
1,01 ± 0,05 kg/l	الوزن النوعي:
4 ± 3 PO	اللزوجة:
24 ± 1	المواد الصلبة بالحجم:
27 ± 1	المواد الصلبة بالوزن:
بحسب استخدام المنتج	التغطية التقريبية لكل طبقة:

طريقة الاستخدام

نسبة الخلط بحسب المنتج المستخدم
- 1 kg Microcemento Fino: من المسحوق مقابل نحو 0,250-0,350 ml من الراتنج.
- 1 kg Microcemento Grueso: من المسحوق مقابل نحو 0,250-0,350 ml من الراتنج.

بحسب درجة الحرارة والرطوبة ونظام العمل أو الممارسات المعتادة، يمكن تكييف المنتج من حيث الجفاف والصلابة وقابلية التشغيل والتدرج الحبيبي حسب رغبة العميل.

تحضير الخليط في وعاء بلاستيكي نظيف، يُضاف المكوّن A تدريجيًا (الصلب: الميكروسيمنت، بنسبة تعتمد على التدرج الحبيبي) إلى المكوّن B (السائل: Resina Micro)، باستخدام خلاط ميكانيكي منخفض السرعة (300 إلى 500 r.p.m.) لمدة تزيد على 3 دقائق.

يُترك ليستريح نحو 10 دقائق.

يُحرّك مجددًا لمدة تزيد على 2 دقيقة حتى ضمان الحصول على عجينة متجانسة وخالية من الكتل.

التخزين

يُحفظ بين 5 و40 °C في عبوته الأصلية. لا يُخزّن لأكثر من اثني عشر شهرًا.

التركيب

RESINA MICRO راتنج بوليمري أكريليكي مشتت قائم على بوليمرات عضوية. يمنح منتجات نظام الميكروسيمنت الالتصاق والصلابة وقابلية التشغيل.

التطبيقات

طُوّر RESINA MICRO للتحضير والخلط مع كامل مجموعة الميكروسيمنت ثنائي المكوّن.

الخصائص

- الصلابة.
- أساس مائي.
- أداء ممتاز عند الخلط مع أصباغ SATINE.
- سهولة التطبيق.

السلامة والصحة

RESINA MICRO غير سام ولا خطر ولا قابل للاشتعال في ظروف المناولة العادية. يوصى باستخدامه دون تدابير سلامة خاصة، مع الالتزام فقط بالقواعد القانونية للصحة المهنية.

التعبئة



عبوة سعة **5 L**

منصة بمقاس **1,15 × 1,15 m:** وحدة **144**

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es